

مروری بر نانو کامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی و کاربرد آن در ذخیره‌سازی گاز

محمد رضا عبدی^۱، ناهید سرلک^{۲*}، محمد حسین مهرآراد^۳، مهرناز شهرآیینی^۴

۱. دانشجو دکتری، گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

۲. دانشیار، گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

۳. معاون تجاری‌سازی، مدیریت پژوهش و فناوری، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

۴. کارشناس ارشد کنترل طرح‌های انرژی و کربن، مدیریت انرژی و کربن، شرکت ملی گاز ایران، تهران، ایران

آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبات: sarlak.n@lu.ac.ir

مقاله‌ی مروری

صفحه ۳۰ - ۵۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

چکیده

این مطالعه به بررسی جامع نانو کامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی (MOFs) و نقش آن‌ها در ذخیره‌سازی گاز می‌پردازد. MOFها به دلیل دارا بودن سطح ویژه بالا، ساختار متخلخل قابل تنظیم و پایداری حرارتی-شیمیایی مطلوب، از جمله مواد نویدبخش برای ذخیره‌سازی گازهای صنعتی و انرژی‌زا (مانند هیدروژن، متان و کربن دی‌اکسید) محسوب می‌شوند. در این پژوهش، ابتدا ساختار و روش‌های سنتز این مواد (از جمله هیدروترمال، سونوشیمیایی و روش‌های مبتنی بر میکروویو) تحلیل شده‌اند. سپس مکانیسم‌های ذخیره‌سازی گاز (جذب فیزیکی و شیمیایی) و کاربردهای آن در ذخیره‌سازی گازهای مختلف (هیدروژن، متان، کربن دی‌اکسید، گازهای نجیب و گازهای سمی) مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این، تأثیر ترکیب MOFها با نانوذراتی (مانند پالادیوم و نانولوله‌های کربنی) بر افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، بهبود انتخاب‌پذیری و ارتقای پایداری بررسی شده است. همچنین، طبقه‌بندی MOFها شامل IRMOF، ZIF و MIL و نقش آن‌ها در کاربردهای مختلف ارائه شده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر هزینه تولید بالا، مسائل مقیاس‌پذیری و محدودیت‌های زیست‌محیطی، استفاده گسترده از این مواد را با دشواری مواجه کرده‌اند. در پایان، راهکارهای آینده‌نگرانه‌ای مانند به‌کارگیری روش‌های سنتز سبز، همکاری‌های بین‌رشته‌ای و پیشرفت‌های فناورانه به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای دستیابی به فناوری‌های پایدار انرژی و حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: نانو کامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی، ذخیره‌سازی گاز، جذب و جداسازی گازها، متان، هیدروژن، کربن دی‌اکسید

۱. مقدمه

در دنیای امروز، نیاز به فناوری‌های پیشرفته برای ذخیره‌سازی گازهای صنعتی و انرژی‌بر به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، توسعه موادی با ظرفیت بالا، پایداری مناسب و قابلیت استفاده در شرایط عملیاتی گوناگون است. در این میان، نانو کامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی^۱ (MOFs) به‌عنوان یکی از گزینه‌های نوین و مؤثر مطرح شده‌اند [۱].

1. Metal-Organic Frameworks



ذخیره‌سازی کارآمد گازها یکی از چالش‌های مهم در حوزه انرژی، محیط‌زیست و صنایع شیمیایی محسوب می‌شود. استفاده از مواد متخلخل نظیر زئولیت‌ها، کربن فعال و چارچوب‌های فلز-آلی (MOFs) به‌عنوان جاذب‌های مؤثر برای این منظور مورد توجه قرار گرفته است. در میان این مواد، نانوکامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، جایگاه ویژه‌ای در ذخیره‌سازی گاز پیدا کرده‌اند [۲ و ۳].

MOFs ساختارهای کریستالی متخلخلی هستند که از اتصال یون‌های فلزی یا خوشه‌های فلزی به لیگندهای آلی تشکیل می‌شوند و به دلیل دارا بودن سطح ویژه بالا، اندازه منافذ قابل تنظیم و پایداری حرارتی و شیمیایی مناسب، برای کاربردهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند [۴ و ۵]. به‌عنوان مثال، MOF-199 که یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع MOF هاست و از ترکیب مس با بنزن تری کربوکسیلات تشکیل می‌شود به دلیل تنوع در انتخاب فلز و لیگاند، قابلیت طراحی برای کاربردهای خاص از جمله ذخیره‌سازی گاز را دارد [۶-۸]. MOFs با استفاده از روش‌هایی مانند هیدروترمال یا سولوترمال سنتز می‌شوند که امکان کنترل دقیق شرایط واکنش و دستیابی به ساختارهای کریستالی منظم را فراهم می‌کنند. این مواد به دلیل ویژگی‌هایی همچون سطح ویژه بالا، قابلیت تنظیم ساختار و پایداری شیمیایی و حرارتی، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مواد در حوزه جذب و جداسازی گازها شناخته می‌شوند. همچنین، ترکیب این مواد با نانوذرات، ظرفیت و کارایی آن‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده است [۹].

MOFs به دلیل ساختار منحصر به فردشان، کاربردهای وسیعی در زمینه‌های مختلف مانند جذب و جداسازی گازها، کاتالیز، ذخیره‌سازی انرژی و دارورسانی دارند [۱۰-۱۴]. این چارچوب‌ها نه تنها به‌عنوان مواد جاذب قوی شناخته می‌شوند، بلکه به دلیل تنظیم پذیری بالا، امکان بهینه‌سازی برای کاربردهای خاص را نیز فراهم می‌کنند. برای مثال، MOFsی که در جذب دی‌اکسید کربن استفاده می‌شوند، می‌توانند با تغییر در نوع فلز یا لیگاند، انتخاب پذیری بالایی نسبت به این گاز نشان دهند. این قابلیت‌ها MOFs را به یکی از پرکاربردترین مواد در صنایع پیشرفته تبدیل کرده است؛ اما محدودیت‌هایی مانند پایداری ساختاری در شرایط عملی، هزینه‌های بالا و فرآیندهای پیچیده سنتز،

نیازمند بهینه‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید نظیر نانوکامپوزیت‌های MOF هستند. این مواد ترکیبی با بهبود عملکرد MOFs معمولی، خواص جذبی و مکانیکی بهتری ارائه می‌دهند و راه‌حل‌های نوینی برای ذخیره‌سازی گاز فراهم می‌کنند [۶].

در این مقاله، ابتدا به معرفی نانوکامپوزیت‌های MOF، ساختار و روش‌های تولید آن‌ها می‌پردازیم و سپس کاربردهای آن‌ها در ذخیره‌سازی گازهای مختلف را بررسی می‌کنیم. همچنین، چالش‌های موجود و آینده این فناوری مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲. مفاهیم اولیه و ساختار نانوکامپوزیت‌های MOF

نانوکامپوزیت‌های MOF ترکیباتی هستند که در آن‌ها نانوذرات فلزی یا غیرفلزی درون چارچوب‌های فلز-آلی تعبیه شده‌اند تا ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن‌ها بهبود یابد. این مواد با حفظ خواص منحصر به فرد MOFs، از جمله قابلیت تنظیم اندازه منافذ، انعطاف پذیری ساختاری و پایداری شیمیایی بالا، عملکردهای جدیدی مانند افزایش ظرفیت جذب گاز و پایداری ساختاری را فراهم می‌کنند. ساختار MOF ها را می‌توان با استفاده از واحدهای ساختمانی ثانویه^۱ (SBUs) طراحی کرد. این واحدها که شامل یون‌های فلزی و لیگندهای آلی هستند، از طریق پیوندهای کووالانسی و واندروالس به یکدیگر متصل شده و یک شبکه سه‌بعدی متخلخل را ایجاد می‌کنند. ساختار این نانوکامپوزیت‌ها شامل: گره فلز مرکزی (معمولاً از فلزاتی مانند مس، روی، زیرکونیوم، کبالت و یا آهن تشکیل شده‌اند)، لیگندهای آلی (پلیمرهای آلی که چارچوب سه‌بعدی ماده را ایجاد می‌کنند) و نانوذرات ترکیبی که به‌عنوان افزودنی برای بهبود عملکرد جذب گاز و افزایش استحکام مکانیکی MOFs استفاده می‌شوند، می‌باشد. این ساختار به MOFs اجازه می‌دهد تا علاوه بر حفظ خواص اولیه خود، عملکرد بهتری در فرآیند ذخیره‌سازی گازها داشته باشند [۱۵ و ۱۶].

با انتخاب پیوندهای آلی کارآمد و یون‌های فلزی برای استفاده بهتر از نور مرئی، می‌توان MOFsی را با ویژگی‌های منحصر به فرد تنظیم کرد. با توسعه چارچوب‌های فلز-آلی که در برابر آب و شرایط اسیدی مقاوم هستند، MOFs

1. Secondary Building Units



مختلفی برای طیف متنوعی از کاربردها از جمله حذف و اندازه‌گیری فلزات سنگین، دارورسانی، حذف فتوکاتالیستی آلاینده‌ها، تصویربرداری زیستی، حذف و اندازه‌گیری رنگ‌های طبیعی و سنتزی، جداسازی گاز، جذب و ذخیره گاز، تولید گاز هیدروژن، تثبیت کربن دی‌اکسید، ذخیره انرژی و کاتالیز ناهمگن انتخابی به کار گرفته می‌شوند [۱۵-۲۰].

۳. روش‌های سنتز نانو کامپوزیت‌های MOF

چارچوب‌های فلز-آلی را می‌توان با ترکیب اجزای معدنی و آلی برای تولید ساختارهای مختلف سنتز کرد [۲۱]؛ که اندازه حفره‌ها، مساحت سطوح و عملکردهای آن را می‌توان با انتخاب بلوک‌های ساختمانی مختلف تنظیم کرد. یون‌های فلزات واسطه، یون‌های فلز قلیایی و قلیایی خاکی، یون‌های فلزات خاکی کمیاب، خوشه‌های فلزی و یا اکسیدهای فلزی می‌توانند به‌عنوان واحدهای معدنی عمل کنند و هر پیوند کننده آلی چند موضعی را می‌توان به‌عنوان واحدهای آلی در نظر گرفت [۲۲]. آن‌ها توسط فعل و انفعالات کئوردینگی بین مولکول‌های پیوند دهنده و یون‌های فلزی سازماندهی می‌شوند و از این رو پلیمرهای کئوردینه متخلخل نامیده می‌شوند [۲۳ و ۲۴]. این درجه بالای سفارشی‌سازی ویژگی‌های چارچوب‌های فلز-آلی توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. تا به امروز، بیش از ۳۳ هزار ساختار مختلف MOF در حال گزارش و مطالعه است [۱]. روش‌های مختلفی برای سنتز MOFها وجود دارد و هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و بسته به کاربرد نهایی، از رویکردهای مختلفی استفاده می‌شود. [۲۵-۲۷] که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. انتخاب روش سنتز نیز تا حد زیادی به اهداف تحقیقاتی خاص و انواع تجهیزات و منابع موجود بستگی دارد [۲۸]. همچنین مزایا و معایب هر یک از روش‌های سنتز در (جدول ۱) نمایش داده شده است.

یکی از این روش‌ها سنتز سولوترمال^۱ و هیدروترمال^۲ می‌باشد که متداول‌ترین روش برای تهیه MOFها است. این روش شامل گرما دادن واکنش نمک‌های فلزی (مانند مس نیترات) و لیگاند‌های آلی (مانند ترمزیک اسید) در یک حلال در یک اتوکلاو با پوشش تفلون در دمای بالاتر از نقطه جوش حلال در یک سیستم بسته است. وقتی حلال آب باشد، به آن هیدروترمال می‌گویند. معمولاً مخلوط در یک

اتوکلاو تفلون در دمای ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد برای چند ساعت تا چند روز گرم می‌شود. انتخاب حلال، دما و زمان واکنش بر کریستاله شدن، قابلیت تنظیم اندازه ذرات و مورفولوژی MOF تأثیر می‌گذارد. این روش برای تولید کریستال‌های تکی با کیفیت بالا مناسب است که برای آنالیز ساختاری با پراش اشعه ایکس مناسب است. با این حال، زمان واکنش طولانی (ساعات تا روزها)، مصرف زیاد انرژی و نیاز به حجم زیاد حلال که ممکن است سمی یا گران باشد و همچنین احتمال تشکیل محصولات فرعی ناخواسته از جمله معایب این روش است. همچنین، استفاده از حلال‌هایی مثل DMF به دلیل سمیت و دشواری در حذف از ساختار MOF مشکل‌ساز است. با وجود این، این روش به دلیل قابلیت اطمینان و کیفیت محصولات برای تولید انواع مختلف MOFها کاربردهای مختلفی دارد و به‌عنوان استاندارد اولیه برای سنتز MOFها به کار گرفته می‌شود [۲۹-۳۰].

روش دیگر روش سونوشیمی^۳ است که از امواج فراصوت با فرکانس بالا (۲۰ تا ۱۰۰۰ کیلوهرتز) برای ایجاد شرایط انرژی بالا از طریق پدیده حفره‌زایی جهت تشکیل MOFها استفاده می‌کند که با فروپاشی، دماهای تا ۵۰۰۰ کلوین و فشارهای تا ۱۸۰۰ اتمسفر تولید می‌کنند. این شرایط هسته‌زایی و رشد کریستال‌ها را تسریع می‌کند. این روش شامل تابش فراصوت به مخلوط فلزات و لینکرهای آلی در یک حلال است. برای مثال، MOF-5 می‌تواند در ۳۰ دقیقه با استفاده از فراصوت تولید شود که منجر به تولید نانوذرات با مساحت سطح بالا می‌شود. این روش برای تولید MOFهای نانوساختاری مناسب است و می‌تواند در دمای اتاق انجام شود که آن را از نظر انرژی کارآمد می‌کند. مزایای آن شامل سرعت بالا، تولید مواد نانوساختاری، عمل در دمای اتاق، دوستدار محیط‌زیست بودن، کنترل مورفولوژی و خلوص بالا است؛ اما تولید کریستال‌های تکی دشوار است و مقیاس پذیری برای تولید صنعتی پیچیده است، همچنین سنتز مجدد و تکرارپذیری این روش به دلیل تغییر در شدت امواج فراصوت قابل اطمینان نیست و احتمال تشکیل مواد آمورف نیز در آن بالا می‌باشد. با این حال، این روش برای کاربردهایی که نیاز به اندازه ذرات کوچک MOF مانند MOF-5 و ZIF-8 دارند مناسب است و در کاربردهایی مثل تحویل دارو، کاتالیز و ذخیره‌سازی گاز مفید است [۳۲ و ۳۳].

1. Solvothermal
2. Hydrothermal
3. Sonochemical

جدول ۱: مزایا و معایب روش‌های سنتز MOFها

معایب	مزایا	روش سنتز
<ul style="list-style-type: none"> • زمان طولانی • نیاز به حلال بیشتر • تولید محصولات ناخواسته 	<ul style="list-style-type: none"> • سنتز یک مرحله‌ای • تولید کریستال‌های تکی • دمای متوسط 	سولوترمال / هیدروترمال
<ul style="list-style-type: none"> • دشواری تولید کریستال‌های تکی • مشکلات مقیاس‌پذیری 	<ul style="list-style-type: none"> • سنتز سریع • خلوص بالا • مورفولوژی یکنواخت • دوستدار محیط‌زیست 	مایکروویو
<ul style="list-style-type: none"> • دشواری تولید کریستال‌های تکی • مشکلات مقیاس‌پذیری 	<ul style="list-style-type: none"> • سنتز سریع • دوستدار محیط‌زیست • دمای اتاق • هسته‌زایی یکنواخت 	سونوشیمیایی
<ul style="list-style-type: none"> • نیاز به اتمسفر نیتروژن • ساختار متغیر • بازده پایین 	<ul style="list-style-type: none"> • عدم نیاز به نمک‌های فلزی • شرایط ملایم • سنتز سریع 	الکتروشیمیایی
<ul style="list-style-type: none"> • کاهش حجم منافذ • کریستاله شدن پایین • بازده پایین 	<ul style="list-style-type: none"> • دمای اتاق • سنتز سریع • دوستدار محیط‌زیست 	مکانوشیمیایی
<ul style="list-style-type: none"> • پرهزینه • محدود به برخی MOF 	<ul style="list-style-type: none"> • سنتز بدون حلال • کنترل دقیق ضخامت • مناسب برای فیلم‌های نازک 	بخار شیمیایی

مشکلات در مقیاس بندی برای تولید انبوه و صنعتی هنوز چالش برانگیز است. این روش به دلیل کارایی و پتانسیل برای غربالگری اولیه با توان بالا و بهینه‌سازی ترکیبات جدید مفید در حال افزایش محبوبیت است و برای سنتز MOFهایی مثل UiO-66، MOF-5 و ZIF-8 مناسب است [۳۴ و ۳۵].

روش چهارم الکتروشیمیایی^۲ است که سنتز الکتروشیمیایی از یک سلول الکتروشیمیایی برای تشکیل MOFها استفاده می‌کند، جایی که در آن یون‌های فلزی از یک الکتروود فلزی تولید می‌شوند و فلز در آند اکسید می‌شود و با لیگاند آلی در محلول واکنش می‌دهد تا MOF روی الکتروود رسوب کند. این روش برای رشد فیلم‌های نازک MOF مانند آنالوگ‌های پروسین آبی که برای کاربردهای الکتروشیمیایی مهم هستند مناسب است. مزایای آن شامل تولید در محل الکتروود، عدم نیاز به نمک‌های فلزی پیش‌ساز، شرایط ملایم (دمای اتاق و فشار محیط)، مناسب بودن برای فیلم‌های نازک، سرعت بالا

روش سوم روش میکروویو^۱ یا ریزموج است که در آن از تابش مایکروویو برای گرم کردن سریع مخلوط واکنش استفاده می‌شود که منجر به کاهش قابل توجه زمان سنتز از چند روز به چند دقیقه یا ساعت می‌شود. این روش با تعامل مستقیم تابش مایکروویو با مولکول‌های قطبی در حلال، گرمایش یکنواخت و سریع ایجاد می‌کند، گرمایش یکنواخت از طریق مکانیزم‌های دی‌الکتریک باعث تسریع در هسته‌زایی و رشد کریستال‌ها می‌شود که منجر به خلوص بالا و مورفولوژی ذرات یکنواخت می‌شود. برای مثال، HKUST-1، یک MOF مبتنی بر مس، می‌تواند در تنها ۵ دقیقه با استفاده از گرمایش مایکروویو سنتز شود، در حالی که روش سولوترمال ۲۴ ساعت طول می‌کشد. مزایای آن شامل سرعت بالا، خلوص بالا، مورفولوژی یکنواخت و دوستدار محیط‌زیست بودن به دلیل مصرف کمتر حلال است. با این حال، تولید کریستال‌های تکی دشوار است و نیاز به تجهیزات ویژه و گران قیمت مانند راکتورهای مایکروویو و

1. Microwave
2. Electrochemical




و کنترل رسوب است؛ اما نیاز به تجهیزات الکتروشیمیایی، ساختار متغیر و بازده پایین، خلوص کمتر نسبت به روش‌های دیگر و مشکلات در مقیاس بندی برای تولید انبوه از معایب آن است. محدودیت دیگر این روش در انتخاب فلزات و لیگاندها می‌باشد. این روش برای تولید فیلم‌های نازک ZIF-8 و MOF-5 برای کاربردهایی مثل جداسازی گاز، کاتالیز و حسگرهای الکتروشیمیایی که نیاز به کنترل دقیق و فیلم‌های نازک دارند، ارزشمند است [۳۶ و ۳۷].

پنجمین روش بخار شیمیایی^۱ است که شامل واکنش مواد فلزی و لینکرهای آلی در فاز گاز است که منجر به تشکیل MOFها بر روی یک سطح می‌شود. برای مثال، سنتز MOFها از پیش‌سازهای کربونیل فلزی مانند مولیبدن و تنگستن با جایگزینی CO با لینکرهای دوتایی مانند $4,4'$ -بی‌پیریدین در فاز گاز گزارش شده است. این روش برای تولید فیلم‌های نازک MOF، پوشش دهی سطوح مختلف و کنترل دقیق ضخامت لایه مناسب است. مزایای آن شامل سنتز بدون حلال، کنترل دقیق ضخامت فیلم، مناسب بودن برای فیلم‌های نازک و پوشش‌ها و قابلیت انجام بر روی زمینه‌های بزرگ است. معایب آن شامل نیاز به تجهیزات ویژه و پرهزینه، پیچیدگی فرآیند و محدود بودن به برخی MOFها است. این روش به دلیل پتانسیل در کاربردهایی مانند حسگرهای گاز و دی‌الکترونیک‌ها در حال توسعه است [۳۸].


روش مکانوشیمیایی^۲ ششمین روش سنتز MOFها است که از انرژی مکانیکی مثل آسیاب یا خرد کردن برای واکنش بین پیش‌سازهای فلزی مانند زیرکونیوم کلرید و لیگاندهای آلی مانند ترفتالیک اسید استفاده می‌کند. این روش در دمای اتاق و بدون حلال یا با استفاده بسیار کم از حلال انجام می‌شود که آن را از نظر محیط‌زیست پایدارتر می‌کند. برای مثال، UiO-66 می‌تواند در ۳۰ دقیقه با این روش تولید شود. مزایای آن شامل دمای اتاق، تولید محصولات کمتر خطرناک، دوستانه محیط‌زیست بودن از طریق استفاده کم حلال یا بدون حلال، زمان واکنش کوتاه، قابلیت مقیاس بندی برای تولید انبوه و انعطاف‌پذیری با پیش‌سازهای نامحلول است؛ اما ممکن است حجم منافذ کاهش یابد، کریستاله شدن کم و بازده نسبت به روش سولوترمال کمتر باشد. همچنین دشواری در کنترل اندازه و مورفولوژی ذرات و مناسب نبودن برای همه MOFها از دیگر معایب این روش است. این روش برای تولید MOFهایی مثل ZIF-8 و UiO-66 به دلیل

پایداری محیطی و پتانسیل برای تولید بزرگ مقیاس مناسب است و برای تولید پایدار و مقیاس‌پذیر در صنعت مورد توجه قرار گرفته است [۳۹-۴۰].

انتخاب روش سنتز بستگی به نوع کاربرد و خواص مورد نیاز MOF دارد. برای مثال، برای کاربردهای صنعتی که به تولید انبوه نیاز دارند، روش‌های هیدروترمال و سولوترمال ترجیح داده می‌شوند، در حالی که برای کاربردهای خاص مانند پوشش‌دهی، روش بخار شیمیایی مناسب‌تر است [۲۹]. (شکل ۱) تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی HKUST-1 اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی که به روش هیدروترمال سنتز شده و دارای ساختارهای هشت وجهی هستند را نمایش می‌دهد [۸،۶].



(الف)



(ب)

شکل ۱: تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی بعضی از نانوکامپوزیت‌های MOF اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی (الف) نانوکامپوزیت HKUST-1 اصلاح شده با NiFe_2O_4 (ب) نانوکامپوزیت HKUST-1 اصلاح شده با CoFe_2O_4 [۸،۶]

1. Chemical Vapor Deposition
2. Mechanochemical

در ادامه، انواع مختلف MOFها که در زمینه ذخیره‌سازی گازها استفاده می‌شوند، بر اساس ویژگی‌های ساختاری، ظرفیت ذخیره‌سازی، پایداری و کاربرد در (جدول ۲) مقایسه شده‌اند.

جدول ۲: مقایسه ویژگی‌های ساختاری، ظرفیت ذخیره‌سازی، پایداری و کاربرد MOFها در زمینه ذخیره‌سازی گازها

MOF	سطح ویژه (m ² /g)	پایداری	ظرفیت گاز			مزایا	معایب
			H ₂	CH ₄	CO ₂		
MOF-5	~ ۳۰۰۰	پایین	بالا	متوسط	متوسط	بالا	حساس به رطوبت، پایداری سنتز ساده، ظرفیت H ₂ بالا
HKUST-1	~ ۱۵۰۰-۲۰۰۰	متوسط	متوسط	متوسط	بالا		جذب انتخابی CO ₂ ، سایت‌های فلزی باز
ZIF-8	~ ۱۵۰۰	بالا	پایین	بالا	بالا		پایداری بالا، مقاومت به رطوبت
UiO-66	~ ۱۰۰۰-۱۵۰۰	بسیار بالا	پایین	بالا	بالا		پایداری عالی، مناسب کاربرد صنعتی
MIL-101	~ ۴۰۰۰-۵۵۰۰	متوسط	بالا	بالا	بالا		ظرفیت بالا، منافذ بزرگ متوسط

۴. مکانیزم‌های ذخیره‌سازی گاز در نانوکامپوزیت‌های MOF

نانوکامپوزیت‌های چارچوب فلز-آلی (MOFs) به دلیل ساختار متخلخل و سطح ویژه بالا، قابلیت ذخیره‌سازی گازهای مختلف را دارند. این ذخیره‌سازی به دو روش اصلی انجام می‌شود: یکی روش جذب فیزیکی که در طی آن، مولکول‌های گاز از طریق نیروهای واندروالس به سطح و منافذ MOF متصل می‌شوند و برای ذخیره‌سازی گازهای سبک مانند هیدروژن و متان کاربرد دارند. مزیت اصلی جذب فیزیکی، برگشت‌پذیری بالا و مصرف انرژی کم در فرآیند آزادسازی گاز است. روش دیگر جذب شیمیایی است که در این نوع جذب، پیوندهای کووالانسی قوی‌تری بین گاز و سطح نانوکامپوزیت شکل می‌گیرد. همچنین این روش بیشتر برای ذخیره‌سازی گازهای فعال مانند دی‌اکسید کربن استفاده می‌شود. چالش اصلی جذب شیمیایی، دشواری در آزادسازی گاز ذخیره‌شده است. منافذ نانوکامپوزیت‌های MOF باید به اندازه کافی کوچک باشند تا مولکول‌های گاز درون آن‌ها گیر بیفتند. افزایش سطح ویژه منجر به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی می‌شود. با مهندسی نانوکامپوزیت‌ها می‌توان میزان جذب و رهایش گاز را بهینه کرد [۲۵].

۵. بررسی کاربردهای مختلف نانوکامپوزیت‌های MOF در ذخیره‌سازی گاز

نانوکامپوزیت‌های مبتنی بر MOF به دلیل ساختار متخلخل، سطح ویژه بالا و قابلیت تنظیم شیمیایی، به عنوان موادی امیدوارکننده در زمینه ذخیره‌سازی گاز مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته‌اند. این مواد ترکیبی از MOFها با

برای ذخیره‌سازی هیدروژن، MOF-5 و MIL-101 به دلیل سطح ویژه بالا و ظرفیت مناسب در دماهای پایین (77 K) مناسب هستند. با این حال، برای کاربردهای عملی، نیاز به بهبود پایداری MOF-5 یا استفاده از MIL-101 با طراحی بهینه وجود دارد. همچنین برای ذخیره‌سازی متان، UiO-66 و ZIF-8 به دلیل پایداری بالا و ظرفیت خوب در فشارهای متوسط تا بالا توصیه می‌شوند. این MOFها برای استفاده در مخازن سوخت و وسایل نقلیه مناسب‌اند. ضمن آنکه برای ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن، HKUST-1 و UiO-66 به دلیل تعامل قوی با CO₂ و پایداری مناسب، گزینه‌های عالی برای جذب و جداسازی CO₂ هستند.

اما ذخیره‌سازی گازها می‌تواند با چالش‌های مختلفی از جمله پایداری کم در برابر رطوبت و شرایط صنعتی به‌ویژه برای MOF-5 و HKUST-1 همراه باشد، همچنین هزینه سنتز بالا و مقیاس‌پذیری برای MOFهای پیچیده مانند MIL-101 و نیاز به بهینه‌سازی اندازه منافذ و تعاملات شیمیایی برای بهبود گزینش‌پذیری و ظرفیت از دیگر چالش‌ها در این زمینه است. در مجموع انتخاب MOF مناسب به نوع گاز، شرایط عملیاتی (دما، فشار، رطوبت) و الزامات صنعتی بستگی دارد. برای کاربردهای عمومی، UiO-66 به دلیل پایداری بالا و MIL-101 به دلیل ظرفیت ذخیره‌سازی بالا گزینه‌های برجسته‌ای هستند. با این حال، تحقیقات در حال توسعه MOFهای هیبریدی و کامپوزیتی است که ترکیبی از پایداری و ظرفیت بالا را ارائه می‌دهند.





گزینه‌های ایده‌آل برای ذخیره‌سازی متان در وسایل نقلیه گازسوز مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ترکیب MOFها با نانوذرات نیکل می‌تواند ظرفیت جذب متان را در دماهای پایین‌تر افزایش دهد که این موضوع برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم است [۴۶]. همچنین، استفاده از نانوذرات مس در ساختار MOFها نیز باعث بهبود جذب متان در فشارهای پایین شده است [۴۷].

علاوه بر گازهای انرژی‌زا، نانوکامپوزیت‌های MOF مانند UiO-66 و MOF-74 در ذخیره‌سازی گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی‌اکسید (CO_2) نیز کاربرد دارند. با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، جذب و ذخیره‌سازی CO_2 به‌عنوان یک راه‌حل کلیدی برای کاهش انتشار این گاز گلخانه‌ای اهمیت زیادی دارد. نانوکامپوزیت‌های MOF با ساختارهای متخلخل، سطح ویژه بالا، پایداری شیمیایی بالا و توانایی جذب بالا قادر به جذب انتخابی CO_2 از مخلوط گازها هستند و بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این ویژگی به دلیل امکان طراحی و تنظیم شیمیایی ساختار MOFها برای ایجاد برهمکنش‌های قوی با مولکول‌های CO_2 است. استفاده از اصلاحات سطحی بر روی MOFها، جذب انتخابی CO_2 را افزایش می‌دهد. برای مثال، ترکیب MOFها با نانو ذرات اکسید فلزی می‌تواند ظرفیت جذب CO_2 را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد [۴۸]. همچنین، استفاده از نانولوله‌های کربنی در ساختار MOFها باعث بهبود پایداری حرارتی و افزایش ظرفیت جذب CO_2 در دماهای بالا شده است [۴۹]. این ویژگی‌ها باعث شده تا نانوکامپوزیت‌های MOF به‌عنوان موادی پیشرفته در فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ترکیب MOFها با نانوذرات سیلیکا می‌تواند ظرفیت جذب CO_2 را در فشارهای پایین‌تر افزایش دهد که این موضوع برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم است [۵۰]. همچنین، استفاده از نانوذرات طلا در ساختار MOFها نیز باعث بهبود جذب CO_2 در فشارهای پایین شده است [۵۱].

یکی دیگر از کاربردهای نوظهور نانوکامپوزیت‌های MOF، ذخیره‌سازی گازهای نجیب مانند آرگون و زنون است. این گازها در صنایع پزشکی، الکترونیک و روشنایی کاربردهای گسترده‌ای دارند، اما ذخیره‌سازی و انتقال آن‌ها به دلیل ماهیت بی‌اثر و چگالی پایین چالش‌برانگیز است [۶۵]. نانوکامپوزیت‌های MOF با ساختارهای متخلخل و قابلیت جذب انتخابی، می‌توانند به‌عنوان مخازن کارآمد برای ذخیره‌سازی این گازها

نانومواد دیگر مانند نانوذرات فلزی، نانولوله‌های کربنی یا گرافن هستند که عملکرد آن‌ها را در جذب و ذخیره‌سازی گازها بهبود می‌بخشند. یکی از مهم‌ترین کاربردهای نانوکامپوزیت‌های MOF، ذخیره‌سازی گازهای انرژی‌زا مانند هیدروژن و متان است. هیدروژن به‌عنوان یک حامل انرژی و سوخت پاک، تجدیدپذیر و پایدار، به دلیل چگالی انرژی بالا و انتشار صفر آلاینده‌ها، یکی از گازهای مهم برای ذخیره‌سازی است و مورد توجه بسیاری از صنایع قرار دارد. با این حال، ذخیره‌سازی ایمن و کارآمد هیدروژن در فشار و دمای محیط چالشی بزرگ است. نانوکامپوزیت‌های MOF با افزایش ظرفیت جذب، افزایش سطح ویژه، کاهش فشار ذخیره‌سازی و بهبود پایداری حرارتی، راه‌حلی مناسب برای این مشکل ارائه می‌دهند. برخی از MOFهای پیشرفته مانند HKUST-1 و MIL-101 توانایی جذب بالای هیدروژن را دارند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ترکیب MOFها با نانوذرات پالادیوم می‌تواند ظرفیت جذب هیدروژن را تا ۲/۵ درصد وزنی در دمای اتاق افزایش دهد [۴۱]. علاوه بر این، استفاده از نانولوله‌های کربنی در ساختار MOFها نیز باعث بهبود پایداری مکانیکی و افزایش چگالی ذخیره‌سازی هیدروژن شده است [۴۲]. همچنین، تحقیقات نشان می‌دهند که ترکیب MOFها با نانوذرات منیزیم می‌تواند ظرفیت جذب هیدروژن را در دماهای پایین‌تر افزایش دهد که این موضوع برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم است [۴۳]. علاوه بر این، استفاده از نانوذرات نیکل در ساختار MOFها نیز باعث بهبود جذب هیدروژن در فشارهای پایین شده است [۴۴].

یکی دیگر از کاربردهای مهم نانوکامپوزیت‌های MOF، ذخیره‌سازی گاز متان است. متان به‌عنوان یک سوخت فسیلی پاک‌تر نسبت به نفت و زغال سنگ، به دلیل انتشار کمتر دی‌اکسید کربن، جایگزین مناسبی برای سوخت‌های سنتی محسوب می‌شود که نیاز به ذخیره‌سازی ایمن و کارآمد دارد. با این حال، ذخیره‌سازی متان در فشارهای بالا نیازمند مخازن سنگین و پرهزینه است. نانوکامپوزیت‌های MOF با افزایش چگالی ذخیره‌سازی متان در فشارهای پایین‌تر، امکان استفاده کارآمدتر از این گاز را فراهم می‌کنند. MOFهایی مانند ZIF-8 و MOF-177 با ظرفیت بالای جذب، می‌توانند متان را در فشار پایین ذخیره کنند. مطالعات نشان داده‌اند که ترکیب MOFها با نانومواد کربنی مانند گرافن می‌تواند ظرفیت جذب متان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد [۴۳]. همچنین، استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در ساختار MOFها باعث بهبود جذب متان در فشارهای پایین شده است [۴۵]. این ویژگی‌ها باعث شده تا نانوکامپوزیت‌های MOF به‌عنوان

عمل کنند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که ترکیب MOFها با نانولوله‌های کربنی می‌تواند ظرفیت جذب گازهای نجیب را تا ۳۰ درصد افزایش دهد [۶۶]. همچنین، استفاده از نانوذرات فلزی در ساختار MOFها باعث بهبود جذب انتخابی گازهای نجیب در دماهای پایین شده است [۶۷]. این ویژگی‌ها باعث شده تا نانوکامپوزیت‌های MOF به‌عنوان موادی امیدوارکننده در صنایع پزشکی و الکترونیک مورد توجه قرار گیرند. علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ترکیب MOFها با نانوذرات طلا می‌تواند ظرفیت جذب گازهای نجیب را در فشارهای پایین‌تر افزایش دهد که این موضوع برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم است [۶۸]. همچنین، استفاده از نانوذرات نقره در ساختار MOFها نیز باعث بهبود جذب گازهای نجیب در فشارهای پایین شده است [۶۹].

در نهایت، نانوکامپوزیت‌های MOF در ذخیره‌سازی گازهای سمی و خطرناک مانند آمونیاک و سولفید هیدروژن نیز کاربرد دارند. این گازها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی به وفور تولید می‌شوند و مدیریت ایمن آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. نانوکامپوزیت‌های MOF با قابلیت جذب انتخابی و پایداری شیمیایی بالا، می‌توانند به‌عنوان فیلترهای کارآمد برای جذب و ذخیره‌سازی این گازها استفاده شوند [۷۰ و ۷۱]. برای مثال، ترکیب MOFها با نانوذرات نقره می‌تواند جذب سولفید هیدروژن را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد [۷۲]. همچنین، استفاده از نانوذرات اکسید فلزی در ساختار MOFها باعث بهبود جذب آمونیاک در

فشارهای پایین شده است [۷۳]. این ویژگی‌ها باعث شده تا نانوکامپوزیت‌های MOF به‌عنوان موادی پیشرفته در صنایع شیمیایی و پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، تحقیقات اخیر نشان می‌دهند که ترکیب MOFها با نانو ذرات مس می‌تواند ظرفیت جذب گازهای سمی را در فشارهای پایین‌تر افزایش دهد که این موضوع برای کاربردهای صنعتی بسیار مهم است [۷۴]. همچنین، استفاده از نانوذرات نیکل در ساختار MOFها نیز باعث بهبود جذب گازهای سمی در فشارهای پایین شده است [۴۲].

به‌طور کلی، نانوکامپوزیت‌های MOF با توجه به تنوع ساختاری و قابلیت‌های عملکردی، به‌عنوان موادی پیشرفته در زمینه ذخیره‌سازی گازها مطرح هستند. تحقیقات گسترده‌ای برای بهینه‌سازی و تجاری‌سازی این مواد در حال انجام است. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه تولید بالا، پایداری طولانی‌مدت و مقیاس‌پذیری صنعتی هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند. با پیشرفت فناوری‌های تولید نانوکامپوزیت‌ها و کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود که این مواد در آینده‌ای نزدیک به‌طور گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرند. MOFها به دلیل تنوع ساختاری و قابلیت‌های عملکردی گسترده، برای جذب گازهای مختلف طراحی و بهینه‌سازی شده‌اند. (جدول ۳)، دسته‌بندی کامل و دقیقی از انواع MOFها برای جذب گازهای مختلف ارائه می‌دهد. این دسته‌بندی نتایج مساحت سطح MOF برای جذب گاز در دما و فشار مورد نظر را نشان می‌دهد.

جدول ۳: MOFها برای جذب گازهای مختلف

منبع	فشار (bar)	دما (k)	BET (m ² ·g ⁻¹)	MOFs	گاز
[۵۲]	۲۰	۷۷	۲۶۳۰	MOF-650	H ₂
[۵۳]	۱۰۰	۷۷	۳۰۰۰	NPF-200	H ₂
[۵۴]	۴۰	۷۷	۳۵۱۲	MOF-5	H ₂
[۵۵]	۷۰	۷۷	۴۵۹۰	IRMOF-20	H ₂
[۵۶]	۷۶	۲۷۳	۲۷۱۰	MIL-101(Cr)	CH ₄
[۵۷]	۶۵	۲۷۳	۱۰۱۸	A100	CH ₄
[۵۸]	۴۰	۲۹۸	۱۸۵۰	HKUST-1	CH ₄
[۵۹]	۱	۲۹۸	۹۸۰	MIL-101(Cr)	CO ₂
[۶۰]	۴۰	۲۹۸	۹۱۵	MIL-101(Fe)	CO ₂
[۶۱]	۱	۲۹۸	۶۹۰	MOF-177	CO ₂
[۶۲]	۱	۷۷	۴۲۳	ZIF-8	Xe
[۶۳]	۱	۲۹۸	۲۳۵	MOF-801	H ₂ S
[۶۴]	۱	۲۹۸	۱۱۸۶	Ni ₂ Cl ₂ BTDD	NH ₃



۶. دسته‌بندی و نام‌گذاری MOFs

MOFها وقتی با مواد خاصی مانند اکسیدهای فلزی، نقاط کوانتومی، مواد کربنی، مولکول‌ها، پلی‌اکسومتالات‌ها، پلیمرها و آنزیم‌ها ترکیب می‌شوند، می‌توانند نانوکامپوزیت‌های MOF را تهیه کنند که دارای تنوع گروه‌های عاملی هستند. بسته به واحد جزء آن‌ها، MOFها را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد [۷۵].

۱-۶. MOFهای ایزورتیکولی^۱

MOFهای ایزورتیکولی توسط SBUهای $[Zn_4O]^{6+}$ و یک سری کربوکسیلات‌های آروماتیک سنتز می‌شوند. آن‌ها مواد کریستالی ریز متخلخل هشت وجهی هستند. در سال‌های اخیر برای پیشرفت سنسورها از IRMOF-3 به‌فوق استفاده شده است. ژو و همکارانش نانوصفحات IRMOF-3 را با حساسیت و گزینش عالی سنتز کردند [۷۶ و ۷۷].

۲-۶. چارچوب‌های امیدازولات زئولیتی^۲ (ZIFs)

ZIFها با استفاده از عناصر مختلفی که دارای الکترون‌های ظرفیت و مشتقات امیدازول هستند، سنتز می‌شوند. ZIFها شامل ZIF-7، ZIF-67، ZIF-71، ZIF-L، ZIF-90، ZIF-8، و غیره می‌باشند [۷۵]. ZIF-8 به دلیل عملکرد مهم آن، مانند حساسیت در برابر اسید، مساحت سطح بیش از حد، سمیت سلولی کمتر، اندازه منافذ بسیار زیاد فراتر از سایر ZIFها مورد بررسی قرار گرفته است. ZIFها دارای اندازه منافذ بزرگ و پایداری شیمیایی و حرارتی عالی هستند که به‌عنوان شبکه‌ای برای توسعه کامپوزیت‌های MOF جدید استفاده می‌شود [۷۸ و ۷۹].

۳-۶. شبکه‌های کئوردیناسیون متخلخل^۳ (PCN)

PCNها، مواد هشت وجهی، با توپولوژی حفره-قفس-حفره و ساختار سه بعدی هستند. برخی از آن‌ها، PCN-333، PCN-224، PCN-222 و PCN-57 هستند که PCN-222 به‌طور گسترده در شیمی استفاده می‌شود [۷۵].

۴-۶. مؤسسه مواد لاوزیر^۴ (MIL)

MILها با استفاده از عناصر مختلفی که دارای الکترون‌های ظرفیت و یک ترکیب آلی حاوی دو گروه عاملی کربوکسیلیک هستند، سنتز می‌شوند. ترتیب اندازه منافذ MILها می‌تواند آزادانه تحت تحریک بیرونی باشد. MILها حاوی MIL-88، MIL-53، MIL-100، MIL-101، MIL-125 و غیره هستند [۷۵]. ژانگ و همکارانش MIL-101(Cr) را از طریق روش هیدروترمال برای ساخت موادی با حساسیت بالا سنتز کردند [۸۰]. به‌طور خاص، MILها چندین ویژگی منحصر به‌فرد مانند سطح فوق‌العاده بالا، منافذ یکنواخت و تخلخل دائمی را نشان می‌دهند که آن‌ها را به‌عنوان نامزدی مناسب برای کاربردهای مختلف معرفی می‌کند.

۵-۶. پلیمرهای کئوردینه کننده متخلخل^۵ (PCP)

مواد پلیمری متخلخل توسط کربوکسیلیک اسید، پیریدین و مشتقات آن به‌عنوان واحدهای سازنده اولیه^۶ (PBU) و یون‌های فلزات واسطه به‌عنوان SBU سنتز می‌شوند [۷۵]. لودی و همکاران برای اولین بار مجموعه شبکه سه‌بعدی آبی پروس را به‌عنوان PCP سنتز کردند [۸۱]. PCPها در جداسازی ماکرومولکول‌های زیستی و کاتالیز ناهمگن ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند [۸۲ و ۸۳].

۶-۶. دانشگاه اسلو^۷ (UiO)

MOF دانشگاه اسلو بر اساس دی کربوکسیلیک اسید به‌عنوان PBU و $(\mu_3\text{-OH})_4(\mu_3\text{-O})_6$ Zr به‌عنوان SBU برای اولین بار توسط لیلرود و همکارانش سنتز شد. UiO-66 (Zr) با یک روش سولوترمال از $ZrCl_4$ و BDC با حفره‌های قفس هشت وجهی و چهاروجهی ساخته شد [۸۴]. UiO-66 پایداری ترمودینامیکی بسیار بالایی دارد و نتایج تجربی نشان می‌دهد که چارچوب در $\text{pH} = 14$ پایدار است [۸۵]. UiO-66 با موفقیت برای ذخیره‌سازی گاز استفاده شده است. UiOهای مختلفی مانند UiO-66، UiO-67 و UiO-68 تاکنون ساخته و به‌کاربرده شده‌اند.

1. Isoreticular MOFs
2. Zeolitic Imidazolate Frameworks
3. Porous Coordination Networks
4. Materials Institute Lavoisier
5. Porous Coordination Polymers
6. Primary Building unit
7. University of Oslo

علاوه بر این، بر اساس طبقه‌بندی فوق، MOF‌های متعددی مانند دانشگاه نورث وسترن (NU) [۸۶]، دانشگاه علم و فناوری پوهانگ (POST) [۸۷]، دانشگاه فناوری درسدن (DUT) [۸۸]، دانشگاه ناتینگهام (NOTT) [۸۹]، دانشگاه علم و فناوری هنگ‌کنگ (HKUST) [۹۰] و دانشگاه کیل (CAU) [۹۱] در سال‌های اخیر وجود داشته‌اند.

۶-۷. نام‌گذاری MOFs

اخیراً اجزای مختلفی که متشکل از یون‌های فلزی مرتبط با پیوندهای آلی هستند گزارش شده است. این مواد با نام‌های مختلفی مانند چارچوب‌های فلز-آلی، مواد آلی-غیرآلی هیبریدی، پلیمرهای فلز-آلی، پلیمرهای کئوردینه و آنالوگ‌های زئولیت آلی شناخته می‌شوند. کلمه MOF حضور یک ساختار جاذب و همچنین یک پیوند قوی سخت-چارچوب را با یک هندسه مشخص نشان می‌دهد که در آن SBU را می‌توان در طول فرآیند سنتز جایگزین کرد [۹۲]. مخفف MOF به‌طور کلی به‌عنوان یک نام مشترک از دسته ترکیبات استفاده می‌شود. هنگامی که با یک عدد ترتیبی دنبال می‌شود، نشان دهنده یک MOF خاص است [۹۳-۹۵]. UiO-۹۶، [۹۶، ۹۷]، MIL-۹۸-۱۰۰، [۱۰۰]، HKUST [۱۰۱] و غیره. علاوه بر این، یک خانواده بزرگ از MOF، چارچوب ایمیدازولات زئولیت است که در آن فلزات واسطه (Zn، Fe، Cu، Co و غیره) از طریق اتم‌های N₂ پیوند می‌خورند و با حلقه‌های ایمیدازول مرتبط می‌شوند [۱۰۲ و ۱۰۳].

۷. نانوذرات در بهبود عملکرد MOFها

نانوذرات در بهبود عملکرد MOFها به‌ویژه در افزایش ظرفیت جذب، اصلاح شیمی سطح و بهبود خواص مکانیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند، تعامل بین نانوذرات و MOFها معمولاً از طریق پیوندهای شیمیایی، نیروهای واندروالسی یا ادغام فیزیکی نانوذرات در ساختار MOF صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال: نانوذرات فلزی (طلا و نقره) با افزودن سایت‌های فعال به سطح MOFها، ظرفیت جذب گازهای خاصی مانند CO₂ و CH₄ را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند [۱۰۴]. نانوذرات مغناطیسی علاوه بر بهبود ظرفیت جذب، امکان جداسازی آسان MOFها پس از استفاده را فراهم می‌کنند [۸]. نانوذرات کربنی نظیر گرافن و نانولوله‌های کربنی به دلیل خواص رسانایی و سطح فعال بالا، ظرفیت

جذب و پایداری MOFها را تقویت می‌کنند [۱۰۵]؛ و در نهایت نانوذرات اکسید فلزی که استفاده از نانوذرات اکسید تیتانیوم یا زیرکونیوم در MOFها باعث افزایش انتخاب‌پذیری و پایداری در برابر شرایط سخت محیطی می‌شود [۱۰۶ و ۱۰۷]

نانوذرات فلزی مانند پالادیوم، پلاتین و نیکل به دلیل فعالیت کاتالیستی بالا و قابلیت جذب گاز، به‌طور گسترده‌ای برای بهبود ظرفیت جذب گاز در MOFها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، ترکیب MOF-5 با نانوذرات پالادیوم باعث افزایش ظرفیت جذب هیدروژن در دمای اتاق شده است [۴۱]. این بهبود به دلیل تشکیل پیوندهای قوی بین اتم‌های هیدروژن و نانوذرات پالادیوم است. همچنین، نانوذرات نیکل در ساختار MOF-74 باعث افزایش ظرفیت جذب متان تا ۲۰ درصد در فشارهای پایین شده است [۴۶]. این بهبود به دلیل افزایش سطح فعال و ایجاد برهمکنش‌های قوی بین مولکول‌های متان و نانوذرات نیکل است.

یکی از کاربردهای ترکیب نانوذرات با MOFها، استفاده در جداسازی گازهای صنعتی مانند متان و هیدروژن است. به‌عنوان نمونه، ترکیب MOF-74 با نانوذرات پالادیوم توانسته است ظرفیت جذب هیدروژن را تا ۳۰ درصد افزایش دهد [۱۰۸]. همچنین در کاربردهای زیست‌محیطی، استفاده از نانوذرات اکسید روی در MOFها به حذف مؤثر گازهای سمی مانند H₂S کمک کرده است [۱۰۹].

یکی از چالش‌های اصلی MOFها، پایداری حرارتی و مکانیکی پایین است که محدودیت‌هایی را در کاربردهای صنعتی ایجاد می‌کند. نانوذرات اکسید فلزی مانند ZrO₂ و Al₂O₃ به دلیل پایداری حرارتی بالا، به‌طور گسترده‌ای برای بهبود پایداری MOFها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، ترکیب UiO-66 با نانوذرات ZrO₂ باعث افزایش پایداری حرارتی تا ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد شده است [۱۱۰]. این بهبود به دلیل تشکیل پیوندهای قوی بین نانوذرات ZrO₂ و ساختار MOF است. همچنین، نانوذرات Al₂O₃ در ساختار MIL-53 باعث افزایش پایداری مکانیکی و مقاومت در برابر فشارهای بالا شده است [۱۱۱].

سرعت جذب و واجذب گاز یکی از پارامترهای مهم در کاربردهای صنعتی است. نانوذرات فلزی به دلیل فعالیت کاتالیستی بالا، به‌طور گسترده‌ای برای افزایش سرعت جذب و واجذب گاز در MOFها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، ترکیب MOF-5 با نانوذرات پلاتین باعث افزایش





سرعت جذب هیدروژن تا ۵۰ درصد شده است، این بهبود به دلیل فعالیت کاتالیستی بالای نانوذرات پلاتین و کاهش انرژی فعال سازی فرآیند جذب است [۱۱۲]. همچنین، نانوذرات مس در ساختار HKUST-1 باعث افزایش سرعت و جذب کربن دی اکسید شده است [۱۱۳].

جذب انتخابی گازهای خاص در حضور گازهای دیگر، یکی از چالش‌های اصلی در کاربردهای صنعتی است. نانوذرات فلزی و غیرفلزی به دلیل قابلیت تنظیم شیمیایی، به طور گسترده‌ای برای بهبود جذب انتخابی گاز در MOF ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، ترکیب ZIF-8 با نانوذرات نقره باعث افزایش جذب انتخابی CO_2 در حضور گاز H_2 شده است. این بهبود به دلیل تشکیل پیوندهای قوی بین مولکول‌های CO_2 و نانوذرات نقره است [۱۱۴].

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در بهبود عملکرد MOF ها با استفاده از نانوذرات، چالش‌هایی مانند هزینه تولید بالا، مقیاس پذیری صنعتی و پایداری طولانی مدت هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند. ز همچنین، پایداری طولانی مدت MOF ها در شرایط عملیاتی مختلف نیاز به بررسی بیشتر دارد. با این حال، پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های تولید نانوذرات و کاهش هزینه‌ها، امیدواری‌هایی را برای استفاده گسترده از MOF ها در صنایع مختلف ایجاد کرده است.

۸. چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از نانوکامپوزیت‌های MOF

علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر در استفاده از MOF ها و نانوذرات، چالش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. هزینه‌های تولید و تجاری سازی بالای فرآیندهای پیچیده سنتز نانوکامپوزیت MOF ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند؛ که نیاز به روش‌های مقرون به صرفه برای تولید انبوه MOF ها احساس می‌شود. برای مثال، هزینه تولید نانوذرات فلزی مانند پالادیوم و پلاتین بسیار بالا است که محدودیت‌هایی را در کاربردهای صنعتی ایجاد می‌کند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استفاده از MOF ها در ذخیره سازی گازها، پایداری ساختاری و شیمیایی آن‌ها در شرایط عملیاتی است. بسیاری از MOF ها در مواجهه با رطوبت، دماهای بالا یا فشارهای شدید، دچار تخریب ساختاری می‌شوند. برای مثال، MOF-5 که یکی از پرکاربردترین MOF ها است، در حضور رطوبت به سرعت تجزیه می‌شود [۱۱۵]. این مسئله باعث کاهش ظرفیت ذخیره سازی و عمر مفید ماده می‌شود؛ بنابراین، بهبود پایداری MOF ها در شرایط محیطی

مختلف برای افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه است.

اگرچه MOF ها به دلیل سطح ویژه بالا و تخلخل قابل تنظیم، ظرفیت ذخیره سازی بالایی برای گازهایی مانند هیدروژن، متان و دی‌اکسید کربن دارند، اما در برخی موارد ظرفیت ذخیره سازی آن‌ها در فشارهای پایین محدود است. علاوه بر این، انتخاب پذیری MOF ها در جذب گازهای خاص نیز نیاز به بهبود دارد. برای مثال، در کاربردهای جداسازی گازها، MOF ها باید بتوانند به طور انتخابی گازهای هدف را جذب کنند، اما در بسیاری از موارد، این انتخاب پذیری به دلیل شباهت در اندازه و خواص شیمیایی گازها، محدود است [۱۱۶]. فرآیند سنتز MOF ها اغلب پیچیده و پرهزینه است. استفاده از پیش‌ماده‌های گران قیمت و شرایط سنتز دقیق (مانند دمای بالا و فشار کنترل شده) باعث افزایش هزینه تولید این مواد می‌شود. علاوه بر این، مقیاس پذیری تولید MOF ها برای کاربردهای صنعتی نیز یک چالش بزرگ است. بسیاری از روش‌های سنتز MOF ها در مقیاس آزمایشگاهی قابل اجرا هستند، اما در مقیاس صنعتی با مشکلاتی مانند کنترل کیفیت و یکنواختی ساختار مواجه می‌شوند [۱۱۷].

استفاده از فلزات سنگین و مواد آلی در ساختار MOF ها ممکن است مسائل زیست محیطی و ایمنی ایجاد کند. برخی از فلزات مورد استفاده در ساختار MOF ها (مانند کادمیوم یا سرب) سمی هستند و می‌توانند برای محیط زیست و سلامت انسان مضر باشند. علاوه بر این، برخی از MOF ها در شرایط خاص ممکن است گازهای سمی منتشر کنند که این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تر در کاربردهای عملی دارد [۱۱۸]. در کاربردهای عملی مانند ذخیره سازی هیدروژن در وسایل نقلیه یا جداسازی دی‌اکسید کربن از گازهای خروجی، MOF ها باید در شرایط دینامیکی و تحت فشارهای متغیر عملکرد مناسبی داشته باشند. با این حال، بسیاری از MOF ها در شرایط عملیاتی واقعی، عملکرد مطلوبی از خود نشان نمی‌دهند. برای مثال، در ذخیره سازی هیدروژن، MOF ها باید بتوانند در دمای محیط و فشارهای پایین، گاز را به طور مؤثر جذب و آزاد کنند، اما در بسیاری از موارد، این عملکرد محدود است [۱۱۹].

برخی مواد اولیه مورد استفاده در سنتز MOF ها ممکن است سمی باشند، تحقیقات بیشتری برای یافتن جایگزین‌های ایمن تر لازم است. همچنین بازیافت مواد از جمله چالش‌های

اصلی است. علاوه بر این، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و فناوری‌های پیشرفته تولید، مشکلات دیگری ایجاد کرده است [۲۱]. برای رفع و یا کاهش این چالش‌ها استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر مانند فلزات در دسترس‌تر، توسعه روش‌های سنتز سبز و کم‌هزینه، بهبود تکنیک‌های بازیافت MOF‌ها و نانوذرات پس از استفاده و همچنین تحقیقات بیشتر روی ترکیبات هیبریدی برای افزایش پایداری و کاهش هزینه‌ها تاکنون پیشنهاد شده است [۹]. با این حال، پیشرفت‌های اخیر در فناوری‌های تولید نانوذرات و کاهش هزینه‌ها، امیدواری‌هایی را برای استفاده گسترده از MOF‌ها در صنایع مختلف ایجاد کرده است.

۹. نتیجه‌گیری

MOF‌ها به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین مواد متخلخل در حوزه جذب و جداسازی گازها معرفی شده‌اند که ویژگی‌های منحصر به فردی مانند سطح ویژه بالا، تخلخل قابل تنظیم، پایداری شیمیایی و حرارتی دارند، توانایی ترکیب با نانوذرات، این مواد را به گزینه‌ای ایده‌آل برای کاربردهای صنعتی و زیست‌محیطی تبدیل کرده است. استفاده از نانوذرات در کنار MOF‌ها، کارایی و پایداری این مواد را بهبود بخشیده و امکان توسعه فناوری‌های نوین در جذب و ذخیره‌سازی گازها را فراهم می‌کند. این بررسی جامع، ساختار، روش‌های سنتز، مکانیزم‌های ذخیره‌سازی گاز، کاربردهای متنوع، طبقه‌بندی، نقش نانوذرات و چالش‌های پیش‌رو را پوشش داده است.

ساختار MOF‌ها که از گره‌های فلزی (مانند مس، روی) و لیگندهای آلی تشکیل شده‌اند، به همراه نانوذرات، شبکه‌ای سه‌بعدی و متخلخل ایجاد می‌کند که ظرفیت جذب گاز را افزایش می‌دهد. روش‌های سنتز مانند هیدروترمال، سونوشیمیایی، میکروویو، الکتروشیمیایی و مکانیوشیمیایی هر کدام مزایا و محدودیت‌هایی دارند؛ مثلاً روش سونوشیمیایی سریع و دوستدار محیط‌زیست است، اما مقیاس‌پذیری آن چالش‌برانگیز است. مکانیزم‌های ذخیره‌سازی شامل جذب فیزیکی (برای گازهای سبک مانند هیدروژن و متان) و جذب شیمیایی (برای گازهای واکنش‌پذیر مانند CO₂) است که با مهندسی سطح و تخلخل بهینه می‌شود.

کاربردهای نانوکامپوزیت‌های MOF شامل ذخیره‌سازی گازهای انرژی‌زا (هیدروژن، متان)، گازهای گلخانه‌ای (دی‌اکسید کربن)، گازهای نجیب (آرگون، نئون) و گازهای سمی (آمونیاک، سولفید هیدروژن) است. مثال‌هایی مانند HKUST-1 برای هیدروژن، ZIF-8 برای متان و UiO-66

برای CO₂ نشان‌دهنده کارایی آن‌ها هستند. (جدول ۲)، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی را برای MOF‌های مختلف ارائه می‌دهد؛ مثلاً MOF-650 با سطح ۲۶۳۰ مترمربع بر گرم برای هیدروژن در ۷۷ کلوین و ۲۰ بار [۵۲] و MIL-101(Cr) با سطح ۲۷۱۰ مترمربع بر گرم برای متان در ۲۷۳ کلوین و ۷۶ بار [۵۶]. عملکرد بالایی دارند. طبقه‌بندی MOF‌ها به دسته‌هایی مانند MIL، ZIF، IRMOF، UiO، تنوع و قابلیت سفارشی‌سازی آن‌ها را نشان می‌دهد. نقش نانوذرات، مانند نانوذرات پالادیوم برای افزایش ظرفیت هیدروژن و نانولوله‌های کربنی برای متان و CO₂، اهمیت زیادی دارد. با این حال، چالش‌هایی مانند هزینه تولید بالا، ناپایداری ساختاری در شرایط رطوبت و دمای بالا، انتخاب‌پذیری محدود و مقیاس‌پذیری صنعتی همچنان وجود دارند. نگرانی‌های زیست‌محیطی از استفاده از اجزای سمی و نیاز به روش‌های سنتز پایدار نیز مطرح است. برای رفع این چالش‌ها، تحقیقات آینده باید بر توسعه روش‌های سنتز مقرون‌به‌صرفه و مقیاس‌پذیر، بهبود پایداری و افزایش ظرفیت و انتخاب‌پذیری تمرکز کند [۱۲۰ و ۱۲۱]. استفاده از اصول شیمی سبز، مواد اولیه ارزان‌تر و تکنیک‌های بازیافت می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و تأثیر زیست‌محیطی را کم کند. همکاری‌های بین‌رشته‌ای بین شیمی دانان، مهندسان و دانشمندان مواد برای انتقال این مواد از آزمایشگاه به صنعت ضروری است. در نهایت، نانوکامپوزیت‌های MOF پتانسیل بالایی برای حل چالش‌های جهانی مانند ذخیره‌سازی انرژی پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند و با پیشرفت مداوم در حوزه‌ی نانوفناوری، هوش مصنوعی و مدل‌سازی محاسباتی، انتظار می‌رود که طراحی MOF‌های جدید با ظرفیت‌های بهینه‌تر نویدبخش کاربرد گسترده آن‌ها در آینده باشد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان و شرکت ملی گاز ایران به‌خاطر حمایت مالی و همچنین داوران و سردبیر این ژورنال به‌خاطر پیشنهادهای سازنده و تأثیرگذارشان در ارتقا سطح این اثر اعلام می‌دارند.

مراجع:

- [1]. H. Furukawa, K. Cordova, M. O'Keeffe, O.M. Yaghi, The chemistry and applications of metal-organic frameworks,



- organic Frameworks for Determination of Heavy Metals in Different Cosmetic Products Available in Iran Market by Flame Atomic Absorption Spectroscopy, *Analytical and Bioanalytical Chemistry Research*, 12 (2025) 11-25 <https://doi.org/10.22036/abcr.22024.457668.452108>.
- [9]. M.R. Abdi, Fabrication of novel magnetic metal-organic framework (MOF): cobalt Ferrite@ Cu₃ (BTC) 2 nanocomposite, *Biological and Molecular Chemistry*, 1 (2023) 1-14 <https://doi.org/10.22034/bmc.22023.408859.401000>.
- [10]. R. Xin, X. Y. Yu, W.-P. Gao, N. Wang, J.-J. Yang, X.-S. Qu, X. Zhang, Hydrothermal syntheses, crystal structures and luminescence properties of Cd (II) coordination polymers based on 2-(pyridine-2-yl)-1H-imidazole-4, 5-dicarboxylic acid, *Inorganic Chemistry Communications*, 35 (2013) 38-41 <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2013.1005.1019>.
- [11]. H. Wang, X. Yuan, G. Zeng, Y. Wu, Y. Liu, Q. Jiang, S. Gu, Three dimensional graphene based materials: Synthesis and applications from energy storage and conversion to electrochemical sensor and environmental remediation, *Advances in colloid and interface science*, 221 (2015) 41-59 <https://doi.org/10.1016/j.cis.2015.1004.1005>.
- [12]. W.-X. Xu, J. Li, R.-P. Liu, W.-X. Zhou, W.-Y. Ma, F.-X. Zhang, A novel 1D linear zinc (II) coordination polymer based 2, 2'-bipyridine-4, 4'-dicarboxylic acid: Synthesis, crystal structure and photoluminescence property, *Inorganic Chemistry Communications*, 28 (2013) 12-15 <https://doi.org/10.1016/j.inoche.2012.1011.1008>.
- [13]. Y. Liu, Z. . Wang, H.C. Zhou, Recent Science, 341 (2013) 1230444 <https://doi.org/10.1016/j.science.2013.1230444>.
- [2]. J.-R. Li, R.J. Kuppler, H.-C. Zhou, Selective gas adsorption and separation in metal-organic frameworks, *Chemical Society Reviews*, 38 (2009) 1477-1504 <https://doi.org/10.1039/B802426J>.
- [3]. M.H. Yap, K.L. Fow, G.Z. Chen, Synthesis and applications of MOF-derived porous nanostructures, *Green Energy & Environment*, 2 (2017) 218-245 <https://doi.org/10.1016/j.gee.2017.1005.1003>.
- [4]. J.-E. Cun, X. Fan, Q. Pan, W. Gao, K. Luo, B. He, Y. Pu, Copper-based metal-organic frameworks for biomedical applications, *Advances in Colloid and Interface Science*, 305 (2022) 102686 <https://doi.org/10.1016/j.cis.2022.102686>.
- [5]. S. Roy, J. Darabdhara, M. Ahmaruzzaman, ZnO-based Cu metal-organic framework (MOF) nanocomposite for boosting and tuning the photocatalytic degradation performance, *Environmental Science and Pollution Research*, 30 (2023) 95673-95691, <https://doi.org/10.1007/s11356-095023-29105-95674>.
- [6]. M.R. Abdi, N. Sarlak, Utilization of CoFe₂O₄@HKUST-1 for Solid-phase Microextraction and HPLC-UV Determination of NSAIDs in Serum, Plasma, and Urine Samples, *Analytical and Bioanalytical Chemistry Research*, 12 (2025) 137-158 <https://doi.org/10.22036/abcr.22025.488638.482220>.
- [7]. P. Silva, S. .F. Vilela, J.P.C. Tome, F.A.A. Paz, Multifunctional metal-organic frameworks: from academia to industrial applications, *Chemical Society Reviews*, 44 (2015) 6774-6803 <https://doi.org/10.1039/C6775CS00307E>.
- [8]. M.R. Abdi, N. Sarlak, Magnetic Metal-



- A.K. Cheetham, J. Wang, Binder-free 3D printing of covalent organic framework (COF) monoliths for CO₂ adsorption, *Chemical Engineering Journal*, 403 (2021) 126333 <https://doi.org/126310.121016/j.cej.122020.126333>.
- [20]. H.K. Machhi, K.K. Sonigara, S.N. Bariya, H.P. Soni, S.S. Soni, Hierarchically porous metal-organic gel hosting catholyte for limiting iodine diffusion and self-discharge control in sustainable aqueous zinc-I₂ batteries, *ACS Applied Materials & Interfaces*, 13 (2021) 21426-21435 <https://doi.org/21410.21021/acsami.21421c03812>.
- [21]. K.K. Gangu, S. Maddila, S.B. Mukkamala, S.B. Jonnalagadda, A review on contemporary metal-organic framework materials, *Inorganica Chimica Acta*, 446 (2016) 61-74 <https://doi.org/10.1016/j.ica.2016.1002.1062>.
- [22]. S. Yuan, L. Feng, K. Wang, J. Pang, M. Bosch, C. Lollar, Y. Sun, J. Qin, X. Yang, P. Zhang, Stable metal-organic frameworks: design, synthesis, and applications, *Advanced Materials*, 30 (2018) 1704303 <https://doi.org/1704310.1701002/adma.201704303>.
- [23]. R.E. Morris, P.S. Wheatley, Gas storage in nanoporous materials, *Angewandte Chemie International Edition*, 47 (2008) 4966-4981 <https://doi.org/4910.1002/anie.200703934>.
- [24]. D.J. Tranchemontagne, J.L. Mendoza-Cortés, M. O'keeffe, O.M. Yaghi, Secondary building units, nets and bonding in the chemistry of metal-organic frameworks, *Chemical Society Reviews* 38 (2009) 1257-1283, <https://doi.org/1210.1039/B817735J>.
- [25]. J.A. Martens, J. Jammaer, S. Bajpe, A. Aerts, Y. Lorgouilloux, C.E.A. Kirschhock, Simple synthesis recipes of porous materials, *Microporous and Mesoporous* advances in carbon dioxide capture with metal-organic frameworks, *Greenhouse Gases: Science and Technology*, 2 (2012) 239-259 <https://doi.org/210.1002/ghg.1296>.
- [14]. S. Wang, G. Li, Q. Huo, Y. Liu, Syntheses, crystal structures of two coordination polymers constructed from imidazole-based dicarboxylate ligands containing alkyl group, *Inorganic Chemistry Communications*, 30 (2013) 115-119 <https://doi.org/110.1016/j.inoche.2013.1001.1005>.
- [15]. M. Luo, J. Yang, X. Li, M. Eguchi, Y. Yamauchi, Z.-L. Wang, Insights into alloy/oxide or hydroxide interfaces in Ni-Mo-based electrocatalysts for hydrogen evolution under alkaline conditions, *Chemical Science*, 14 (2023) 3400-3414 <https://doi.org/3410.1039/D3402SC06298D>.
- [16]. Z.-Y. Zhang, H. Tian, L. Bian, S.-Z. Liu, Y. Liu, Z.-L. Wang, Cu-Zn-based alloy/oxide interfaces for enhanced electroreduction of CO₂ to C₂⁺ products, *Journal of Energy Chemistry*, 83 (2023) 90-97 <https://doi.org/10.1016/j.jechem.2023.1004.1034>.
- [17]. Z. Zhang, L. Bian, H. Tian, Y. Liu, Y. Bando, Y. Yamauchi, Z.L. Wang, Tailoring the surface and interface structures of copper-based catalysts for electrochemical reduction of CO₂ to ethylene and ethanol, *Small*, 18 (2022) 2107450 <https://doi.org/2107410.2101002/sml.202107450>.
- [18]. A. Domán, S. Klébert, J. Madarász, G. Sáfrán, Y. Wang, K. László, Graphene oxide protected copper benzene-1, 3, 5-tricarboxylate for clean energy gas adsorption, *Nanomaterials*, 10 (2020) 1182 <https://doi.org/1110.3390/nano10061182>.
- [19]. X. Liu, G. .H. Lim, Y. Wang, L. Zhang, D. Mullangi, Y. Wu, D. Zhao, J. Ding,

- Zhao, Synthesis of magnetic porous γ -Fe₂O₃/C@ HKUST-1 composites for efficient removal of dyes and heavy metal ions from aqueous solution, *RSC Advances*, 5 (2015) 5164-5172 <https://doi.org/5110.1039/C5164RA12468E>.
- [32]. K. Akhbari, A. Morsali, P. Retailleau, Effect of two sonochemical procedures on achieving to different morphologies of lead (II) coordination polymer nano-structures, *Ultrasonics sonochemistry*, 20(2013) 1428-1435, <https://doi.org/1410.1016/j.ultsonch.2013.1403.1013>.
- [33]. M.R. Armstrong, S. Senthilnathan, C.J. Balzer, B. Shan, L. Chen, B. Mu, Particle size studies to reveal crystallization mechanisms of the metal organic framework HKUST-1 during sonochemical synthesis, *Ultrasonics sonochemistry*, 34 (2017) 365-370 <https://doi.org/310.1016/j.ultsonch.2016.1006.1011>.
- [34]. N.A. Khan, S.H. Jhung, Synthesis of metal-organic frameworks (MOFs) with microwave or ultrasound: Rapid reaction, phase-selectivity, and size reduction, *Coordination Chemistry Reviews*, 285 (2015) 11-23, <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2014.1010.1008>.
- [35]. F.A. Sofi, K. Majid, O. Mehraj, The visible light driven copper based metal-organic-framework heterojunction: HKUST-1@ Ag-Ag₃PO₄ for plasmon enhanced visible light photocatalysis, *Journal of Alloys and Compounds*, 737 (2018) 798-808 <https://doi.org/710.1016/j.jallcom.2017.1012.1141>.
- [36]. D. Ma, X. Huang, Y. Zhang, L. Wang, B. Wang, Metal-organic frameworks: Synthetic methods for industrial production, *Nano Research*, 16 (2023) 7906-7925 <https://doi.org/7910.1007/s12274-12023-14000-0>.
- Materials, 140 (2011) 2-8 <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2010.1009.1018>.
- [26]. N. Pal, A. Bhaumik, Soft templating strategies for the synthesis of mesoporous materials: Inorganic, organic-inorganic hybrid and purely organic solids, *Advances in colloid and interface science*, 189 (2013) 21-41, <https://doi.org/10.1016/j.cis.2012.1012.1002>.
- [27]. X. Zhang, H. Zhao, C. Li, S. Li, K. Liu, L. Wang, Facile coordination driven synthesis of metal-organic gels toward efficiently electrocatalytic overall water splitting, *Applied Catalysis B: Environmental*, 299 (2021) 120641, <https://doi.org/120610.121016/j.apcatb.122021.120641>.
- [28]. S. Roy, J. Darabdhara, M. Ahmaruzzaman, Recent advances of Cu- BTC MOF based engineered materials for the photocatalytic treatment of pharmaceutical wastewater towards environmental remediation, *RSC Sustainability*, 1 (2023) 1952-1961 <https://doi.org/1910.1039/D1953SU00276D>.
- [29]. Y. Qiao, C. Sun, J. Jian, T. Zhou, X. Xue, J. Shi, G. Che, G. Liao, Efficient removal of organic pollution via photocatalytic degradation over a TiO₂@ HKUST-1 yolk-shell nanoreactor, *Journal of Molecular Liquids*, 385 (2023) 122383 <https://doi.org/122310.121016/j.molliq.122023.122383>.
- [30]. Y. Wu, Y. Li, H. Li, H. Guo, Q. Yang, X. Li, Tuning heterostructures interface of Cu₂O@ HKUST-1 for enhanced photocatalytic degradation of tetracycline hydrochloride, *Separation and Purification Technology*, 303 (2022) 122106 <https://doi.org/122110.121016/j.seppur.122022.122106>.
- [31]. Y. Xiong, F. Ye, C. Zhang, S. Shen, L. Su, S.



Organic Frameworks for Separations, *Chemical Reviews*, 112 (2012) 869-932 <https://doi.org/810.1021/cr200190s>.

- [44]. Y. Li, J. Yu, Emerging applications of zeolites in catalysis, separation and host-guest assembly, *Nature Reviews Materials*, 6 (2021) 1156-1174 <https://doi.org/1110.1038/s41578-41021-00347-41573>.
- [45]. C.A. Grande, A. Kaiser, K.A. Andreassen, Methane storage in metal-organic framework HKUST-1 with enhanced heat management using 3D printed metal lattices, *Chemical Engineering Research and Design*, 192 (2023) 362-370 <https://doi.org/310.1016/j.cherd.2023.1003.1003>.
- [46]. C. Jeong, M. . Ansari, A. Hakeem Anwer, S.-H. Kim, A. Nasar, M. Shoeb, F. Mashkooor, A review on metal-organic frameworks for the removal of hazardous environmental contaminants, *Separation and Purification Technology*, 305 (2023) 122416 <https://doi.org/122410.121016/j.seppur.122022.122416>.
- [47]. Z. Zhao, Y. Wang, Y. Tang, X. Wang, F. Zhang, J. Yang, Copper-based metal-organic framework with two methane traps for efficient CH₄/N₂ separation, *Chinese Journal of Chemical Engineering*, (2025) In Press <https://doi.org/10.1016/j.cjche.2024.12.002>.
- [48]. D. Kumar, P. . Neelratan, A. Gupta, N. Sharma, M. Sharma, S. Shukla, S.P. Singh, J.-S. Yu, A. Kaushik, S.K. Sharma, Carbon-based metal-oxides and MOFs for efficient CO₂ detection/reduction to chemical/fuels, *Materials Today Sustainability*, 28 (2024) 100952 <https://doi.org/100910.101016/j.mtsust.102024.100952>.
- [49]. S.T.H. Zaidi, A. Ahmad, M. Ismail, 15441-12274.
- [37]. H. Ren, T. Wei, Electrochemical synthesis methods of metal-organic frameworks and their environmental analysis applications: a review, *ChemElectroChem*, 9 (2022) e202200196 <https://doi.org/202200110.202201002/celc.202200196>.
- [38]. M. Bellusci, A. Masi, M. Albino, D. Peddis, M. Petrecca, C. Sangregorio, A. La Barbera, F. Varsano, Fe₃O₄@ HKUST-1 magnetic composites by mechanochemical route for induction triggered release of carbon dioxide, *Microporous and Mesoporous Materials*, 328 (2021) 111458 <https://doi.org/111410.111016/j.micromeso.112021.111458>.
- [39]. N. Faaizatunnisa, R. Ediati, H. Fansuri, H. Juwono, S. Suprpto, A.R.P. Hidayat, L.L. Zulfa, Facile green synthesis of core-shell magnetic MOF composites (Fe₃O₄@ SiO₂@ HKUST-1) for enhanced adsorption capacity of methylene blue, *Nano-Structures & Nano-Objects*, 34 (2023) 100968 <https://doi.org/100910.101016/j.nanoso.102023.100968>.
- [40]. L. Zhu, H. Yang, T. Xu, F. Shen, C. Si, Precision-engineered construction of proton-conducting metal-organic frameworks, *Nano-Micro Letters*, 17(2025) 87. <https://doi.org/10.1007/s40820-024-01558-3>
- [41]. H. Zhou, J. Long, O. Yaghi, Introduction to Metal-Organic Frameworks, *Chemical Reviews*, 112 (2012) 673-674, <https://doi.org/610.1021/cr300014x>.
- [42]. X. Zhang, Hydrogen Storage Property of Carbon Nitride Nanotubes, in, University of New South Wales (Australia), 2023, <https://doi.org/10.26190/unsworks/24660>.
- [43]. J.R. Li, J. Sculley, H.C. Zhou, Metal-



- developments and challenges, *Materials Advances*, 2 (2021)7139-7186, <https://doi.org/7110.1039/D7131MA00630D>.
- [55]. S. Palla, N. . Kaisare, Evaluating the impact of pellet densification and graphite addition for design of on-board hydrogen storage in a fixed bed of MOF-5 pellets, *International Journal of Hydrogen Energy*, 45 (2020)25875-25889, <https://doi.org/25810.21016/j.ijhydene.22020.25803.25165>.
- [56]. A.K. Adhikari, K.-S. Lin, M.-T. Tu, Hydrogen storage capacity enhancement of MIL-53(Cr) by Pd loaded activated carbon doping, *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 63 (2016) 463-472 <https://doi.org/410.1016/j.jtice.2016.1002.1033>.
- [57]. Z. Chen, P. Li, R. Anderson, X. Wang, X. Zhang, L. Robison, L.R. Redfern, S. Moribe, T. Islamoglu, D.A. Gómez-Gualdrón, Balancing volumetric and gravimetric uptake in highly porous materials for clean energy, *Science*, 368 (2020) 297-303 <https://doi.org/210.1126/science.aaz1888>.
- [58]. P.S. Gauna, A.A.G. Blanco, D. Barrera, J. Villarroel-Rocha, J.P. Hinestroza, M. Kimura, M.L. Kim, E.H. Otal, K. Sapag, Influence of defect engineering on the hydrogen and methane adsorption capacity in HKUST-1 – like structure MOF, *Adsorption*, 29 (2023) 351-361 <https://doi.org/310.1007/s10450-10023-00413-y>.
- [59]. T.K. Vo, W.-S. Kim, J. Kim, Ethylenediamine-incorporated MIL-101 (Cr)-NH₂ metal-organic frameworks for enhanced CO₂ adsorption, *Korean Journal of Chemical Engineering*, 37 (2020) 1206-1211 <https://doi.org/1210.1007/s11814-11020-10548-11818>.
- N.A.H.M. Nordin, M.A. Bustam, M. Usman, D. Asubonteng, S.M.W. ul Hasnain, Enhanced CO₂ adsorption and selectivity in CNT and piperazine modified Ni-MOF-74 nanocomposites, *Solid State Sciences*, 161 (2025) 107855 <https://doi.org/107810.101016/j.solidstatedsciences.102025.107855>.
- [50]. C. Chen, H. Wang, Y. Chen, X. Wei, W. Zou, H. Wan, L. Dong, G. Guan, Layer-by-layer self-assembly of hierarchical flower-like HKUST-1-based composite over amino-tethered SBA-15 with synergistic enhancement for CO₂ capture, *Chemical Engineering Journal*, 413 (2021) 127396 <https://doi.org/127310.121016/j.cej.122020.127396>.
- [51]. F. Zheng, S. Cao, Z. Yang, Y. Sun, Z. Shen, Y. Wang, H. Pang, Review: Synthesis and Catalytic Application of MOF Complexes Containing Noble Metals, *Energy & Fuels*, 38 (2024) 11494-11520 <https://doi.org/11410.11021/acs.energyfuels.11494c01963>.
- [52]. S. Yu, G. Jing, S. Li, Z. Li, X. Ju, Tuning the hydrogen storage properties of MOF-650: A combined DFT and GCMC simulations study, *International Journal of Hydrogen Energy*, 45 (2020) 6757-6764 <https://doi.org/6710.1016/j.ijhydene.2019.6712.6114>.
- [53]. X. Zhang, R. . Lin, J. Wang, B. Wang, B. Liang, T. Yildirim, J. Zhang, W. Zhou, B. Chen, Optimization of the pore structures of MOFs for record high hydrogen volumetric working capacity, *Advanced materials*, 32 (2020) 1907995 <https://doi.org/1907910.1901002/adma.201907995>.
- [54]. B. Yeskendir, J. P. Dacquin, Y. Lorgouilloux, C. Courtois, S. Royer, J. Dhainaut, From metal-organic framework powders to shaped solids: recent

- micropore metal–organic framework using for argon/oxygen adsorption separation, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, (2025) In Press <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2025.01.013>.
- [66]. D.D. Chronopoulos, H. Saini, I. Tantis, R. Zbořil, K. Jayaramulu, M. Otyepka, Carbon nanotube based metal–organic framework hybrids from fundamentals toward applications, *Small*, 18 (2022) 2104628 <https://doi.org/2104610.2101002/sml.202104628>.
- [67]. C. Yao, S. Chen, L. Wang, H. Deng, S. Tong, Low cost and rapid fabrication of copper sulfides nanoparticles for selective and efficient capture of noble metal ions, *Chemical Engineering Journal*, 373 (2019) 1168-1178 <https://doi.org/1110.1016/j.cej.2019.1105.1070>.
- [68]. L. Kong, C. Yu, Y. Chen, Z. Zhu, L. Jiang, Rational MOF Membrane Design for Gas Detection in Complex Environments, *Small*, 20 (2024) 2407021 <https://doi.org/2407010.2401002/sml.202407021>.
- [69]. J. Liu, D. . Strachan, P.K. Thallapally, Enhanced noble gas adsorption in Ag@MOF-74Ni, *Chemical Communications*, 50 (2014) 466-468 <https://doi.org/410.1039/C1033CC47777K>.
- [70]. S.-F. Wu, G.-L. An, W.-G. Pan, T. Yan, L.-W. Wang, Emerging working pairs of MOF-ammonia for sustainable heat transformation and storage, *Matter*, 8 (2025) 101903, <https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.10.021>
- [71]. A. Sheokand, V. Kumar, S. Sindhu, M. Bulla, R. Dahiya, A. Jatrana, Development of low detection limit ultra-sensitive H₂S sensor based on MIL 88B (Fe) derived α -Fe₂O₃, *Sensors and Actuators A: Physical*, 382 (2025) 116121. <https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116121>.
- [60]. H.R. Mahdipoor, R. Halladj, E.G. Babakhani, S. Amjad-Iranagh, J.S. Ahari, Synthesis, characterization, and CO₂ adsorption properties of metal organic framework Fe-BDC, *RSC advances*, 11 (2021) 5192-5203 <https://doi.org/5110.1039/D5190RA09292D>.
- [61]. S. Gaikwad, Y. Kim, R. Gaikwad, S. Han, Enhanced CO₂ capture capacity of amine-functionalized MOF-177 metal organic framework, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9 (2021) 105523 <https://doi.org/105510.101016/j.jece.102021.105523>.
- [62]. L. Dumée, L. He, M. Hill, B. Zhu, M. Duke, J. Schütz, F. She, H. Wang, S. Gray, P. Hodgson, Seeded growth of ZIF-8 on the surface of carbon nanotubes towards self-supporting gas separation membranes, *Journal of materials chemistry A*, 1 (2013) 9208-9214 <https://doi.org/9210.1039/C9203TA11483J>.
- [63]. F.E. Chen, R.M. Mandel, J.J. Woods, J.-H. Lee, J. Kim, J.H. Hsu, J.J. Fuentes-Rivera, J.J. Wilson, P.J. Milner, Biocompatible metal–organic frameworks for the storage and therapeutic delivery of hydrogen sulfide, *Chemical science*, 12 (2021) 7848-7857 <https://doi.org/7810.1039/d7841sc00691f>.
- [64]. D.W. Kim, D.W. Kang, M. Kang, D.S. Choi, H. Yun, S.Y. Kim, S.M. Lee, J.-H. Lee, C.S. Hong, High Gravimetric and Volumetric Ammonia Capacities in Robust Metal–Organic Frameworks Prepared via Double Postsynthetic Modification, *Journal of the American Chemical Society*, 144 (2022) 9672-9683 <https://doi.org/9610.1021/jacs.9672c01117>.
- [65]. F. Yan, P. Liu, Y. Dai, Z. Kang, Y. Chen, J. Li, L. Li, An amino-functionalized ultra-

- Chemistry, 39 (2015) 5108-5111 <https://doi.org/5110.1039/C5105NJ00153F>.
- [78]. T.-T. Han, J. Yang, Y.-Y. Liu, J.-F. Ma, Rhodamine 6G loaded zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) nanocomposites for highly selective luminescent sensing of Fe³⁺, Cr⁶⁺ and aniline, *Microporous and Mesoporous Materials*, 228 (2016) 275-288 <https://doi.org/210.1016/j.micromeso.2016.1004.1005>.
- [79]. T.-T. Han, H.-L. Bai, Y.-Y. Liu, J.-F. Ma, Two host-guest hybrids by encapsulation AlQ₃ in zeolitic imidazolate framework-8 as luminescent sensors for Fe³⁺, CrO₄²⁻ and acetone, *Journal of Solid State Chemistry*, 269 (2019) 588-593 <https://doi.org/510.1016/j.jssc.2018.1010.1044>.
- [80]. J. Zhang, L. Sun, C. Chen, M. Liu, W. Dong, W. Guo, S. Ruan, High performance humidity sensor based on metal organic framework MIL-101 (Cr) nanoparticles, *Journal of Alloys and Compounds*, 695 (2017) 520-525 <https://doi.org/510.1016/j.jallcom.2016.1011.1129>.
- [81]. H.J. Buser, D. Schwarzenbach, W. Petter, A. Ludi, THE CRYSTAL STRUCTURE OF PRUSSIAN BLUE-FE₄ (Fe (CN)₆)₃. XH₂O, *Inorganic chemistry*, 16 (1977) 2704-2710 <https://doi.org/2710.1021/ic50177a50008>.
- [82]. N. Yanai, K. Kitayama, Y. Hijikata, H. Sato, R. Matsuda, Y. Kubota, M. Takata, M. Mizuno, T. Uemura, S. Kitagawa, Gas detection by structural variations of fluorescent guest molecules in a flexible porous coordination polymer, *Nature materials*, 10 (2011) 787-793 <https://doi.org/710.1038/nmat3104>.
- [83]. J.-W. Ye, X.-Y. Li, H.-L. Zhou, J.-P. Zhang, Optimizing luminescence sensitivity and moisture stability of porous coordination [org/10.1016/j.sna.2024.116121](https://doi.org/10.1016/j.sna.2024.116121).
- [72]. A. Kumar, R. Kataria, MOFs as versatile scaffolds to explore environmental contaminants based on their luminescence bustle, *Science of The Total Environment*, 926 (2024) 172129 <https://doi.org/172110.171016/j.scitotenv.172024.172129>.
- [73]. H. Kim, J. . Choe, H. Yun, J.F. Kurisigal, S. Yu, Y.H. Lee, J.-H. Lee, C.S. Hong, High ammonia storage capacity in LiCl nanoparticle-embedded metal-organic framework composites, *Chemical Engineering Journal*, 489 (2024) 151319 <https://doi.org/151310.151016/j.cej.152024.151319>.
- [74]. L. Song, Y. Yuan, Y. Wang, T.C. Zhang, G. He, S. Yuan, Cu-MOF-derived Cu nanoparticles decorated porous N-doped biochar for low-temperature H₂S desulfurization, *Fuel*, 368 (2024) 131682 <https://doi.org/131610.131016/j.fuel.132024.131682>.
- [75]. P. Tong, J. Liang, X. Jiang, J. Li, Research progress on metal-organic framework composites in chemical sensors, *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, 50 (2020) 376-392 <https://doi.org/310.1080/10408347.10402019.11642732>.
- [76]. M. Zhu, X. Wu, B. Niu, H. Guo, Y. Zhang, Fluorescence sensing of 2, 4, 6-trinitrophenol based on hierarchical IRMOF-3 nanosheets fabricated through a simple one-pot reaction, *Applied Organometallic Chemistry*, 32 (2018) e4333 <https://doi.org/4310.1002/aoc.4333>.
- [77]. S. Abedi, A. . Tehrani, A. Morsali, Mechanochemical synthesis of isorecticular metal-organic frameworks and comparative study of their potential for nitrobenzene sensing, *New Journal of*



- [89]. S. Yang, J. Sun, A.J. Ramirez-Cuesta, S.K. Callear, W.I.F. David, D.P. Anderson, R. Newby, A.J. Blake, J.E. Parker, C.C. Tang, Selectivity and direct visualization of carbon dioxide and sulfur dioxide in a decorated porous host, *Nature chemistry*, 4 (2012) 887-894 <https://doi.org/810.1038/nchem.1457>.
- [90]. S.S.Y. Chui, S.M.F. Lo, J.P.H. Charmant, A.G. Orpen, I.D. Williams, A chemically functionalizable nanoporous material [Cu₃(TMA)₂(H₂O)₃]_n, *Science*, 283 (1999) 1148-1150 <https://doi.org/1110.1126/science.1283.5405.1148>.
- [91]. T. Ahnfeldt, N. Guillou, D. Gunzelmann, I. Margiolaki, T. Loiseau, G. Férey, J. Senker, N. Stock, [Al₄(OH)₂(OCH₃)₄(H₂N-bdc)₃]_x·x H₂O: A 12-Connected Porous Metal–Organic Framework with an Unprecedented Aluminum-Containing Brick, *Angewandte Chemie International Edition*, 48 (2009) 5163-5166 <https://doi.org/5110.1002/anie.200901409>.
- [92]. J.L.C. Rowsell, O.M. Yaghi, Metal–organic frameworks: a new class of porous materials, *Microporous and mesoporous materials*, 73(2004) 3-14 <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2004.1003.1034>.
- [93]. [93] N. Getachew, Y. Chebude, I. Diaz, M. Sanchez-Sanchez, Room temperature synthesis of metal organic framework MOF-2, *Journal of Porous Materials*, 21 (2014) 769-773 <https://doi.org/710.1007/s10934-10014-19823-10936>.
- [94]. Y. Li, R. . Yang, Gas adsorption and storage in metal– organic framework MOF-177, *Langmuir*, 23 (2007)12937-12944, <https://doi.org/12910.11021/la702466d>.
- [95]. B. Chen, X. Wang, Q. Zhang, X. Xi, J. Cai, H. Qi, S. Shi, J. Wang, D. Yuan, M. Fang, Synthesis and characterization of frameworks by varying ligand side groups, *Science China Chemistry*, 62 (2019) 341-346 <https://doi.org/310.1007/s11426-11018-19369-11426>.
- [84]. J.H. Cavka, S. Jakobsen, U. Olsbye, N. Guillou, C. Lamberti, S. Bordiga, K.P. Lillerud, A new zirconium inorganic building brick forming metal organic frameworks with exceptional stability, *Journal of the American Chemical Society*, 130 (2008) 13850-13851 <https://doi.org/13810.11021/ja8057953>.
- [85]. Y. Wang, J. Yan, N. Wen, H. Xiong, S. Cai, Q. He, Y. Hu, D. Peng, Z. Liu, Y. Liu, Metal-organic frameworks for stimuli-responsive drug delivery, *Biomaterials*, 230 (2020) 119619, <https://doi.org/119610.111016/j.biomaterials.112019.119619>.
- [86]. O.V. Gutov, W. Bury, D.A. Gomez-Gualdron, V. Krungleviciute, D. Fairen-Jimenez, J.E. Mondloch, A.A. Sarjeant, S.S. Al-Juaid, R.Q. Snurr, J.T. Hupp, Water-stable zirconium-based metal–organic framework material with high-surface area and gas-storage capacities, *Chemistry–A European Journal*, 20 (2014) 12389-12393 <https://doi.org/12310.11002/chem.201402895>.
- [87]. J.S. Seo, D. Whang, H. Lee, S.I. Jun, J. Oh, Y.J. Jeon, K. Kim, A homochiral metal–organic porous material for enantioselective separation and catalysis, *Nature*, 404 (2000) 982-986 <https://doi.org/910.1038/35010088>.
- [88]. R. Grünker, V. Bon, P. Müller, U. Stoeck, S. Krause, U. Mueller, I. Senkowska, S. Kaskel, A new metal–organic framework with ultra-high surface area, *Chemical Communications*, 50 (2014) 3450-3452 <https://doi.org/3410.1039/C3454CC00113C>.

- functionalized magnetite nanoparticles and HKUST-1 (MOF-199) for preconcentration of Cd (II), Pb (II), and Ni (II), *Microchimica Acta*, 183 (2016) 2639-2647 <https://doi.org/2610.1007/s00604-00016-01896-00602>.
- [102]. J.R. Ramirez, H. Yang, C.M. Kane, A.N. Ley, K.T. Holman, Reproducible synthesis and high porosity of mer-Zn (Im) 2 (ZIF-10): exploitation of an apparent double-eight ring template, *Journal of the American Chemical Society*, 138 (2016) 12017-12020 <https://doi.org/12010.11021/jacs.12016b06375>.
- [103]. Y. Pan, Y. Liu, G. Zeng, L. Zhao, Z. Lai, Rapid synthesis of zeolitic imidazolate framework-8 (ZIF-8) nanocrystals in an aqueous system, *Chemical communications*, 47 (2011) 2071-2073 <https://doi.org/2010.1039/C2070CC05002D>.
- [104]. H. Laeim, V. Molahalli, P. Prajongthat, A. Pattanapokratan, G. Pathak, B. Phettong, N. Hongkarnjanakul, N. Chattham, Porosity Tunable Metal-Organic Framework (MOF)-Based Composites for Energy Storage Applications: Recent Progress, *Polymers*, 17 (2025) 130. <https://doi.org/10.3390/polym17020130>.
- [105]. S. Loera-Serna, J. Cortés-Suárez, R. Sanchez-Salas, D. Ramírez-Rosales, M. Oliver-Tolentino, E.V. Ramos-Fernández, CO₂ adsorption on a water-resist HKUST-1 by incorporation of Graphene Oxide, *Adsorption*, 31 (2025) 5. <https://doi.org/10.1007/s10450-024-00553-9>.
- [106]. F. Yue, Y. Meng, S. Zhang, C. Li, M. Shi, X. Qian, L. Wang, Y. Song, J. Li, Y. Ma, Efficient solar-driven: Photothermal catalytic reduction of atmospheric CO₂ at the gas-solid interface by CuTCPP/MXene/TiO₂, *Journal of Colloid and Interface* the interpenetrated MOF-5, *Journal of Materials Chemistry*, 20 (2010) 3758-3767 <https://doi.org/3710.1039/B922528E>.
- [96]. X. Zhu, B. Li, J. Yang, Y. Li, W. Zhao, J. Shi, J. Gu, Effective adsorption and enhanced removal of organophosphorus pesticides from aqueous solution by Zr-based MOFs of UiO-67, *ACS applied materials & interfaces*, 7 (2015) 223-231, <https://doi.org/210.1021/am5059074>.
- [97]. M. Kandiah, M. Nilsen, S. Usseglio, S. Jakobsen, U. Olsbye, M. Tilset, C. Larabi, E.A. Quadrelli, F. Bonino, K.P. Lillerud, Synthesis and stability of tagged UiO-66 Zr-MOFs, *Chemistry of Materials* 22 (2010) 6632-6640, <https://doi.org/6610.1021/cm102601v>.
- [98]. T. Ahnfeldt, D. Gunzelmann, T. Loiseau, D. Hirsemann, J.r. Senker, G. Férey, N. Stock, Synthesis and modification of a functionalized 3D open-framework structure with MIL-53 topology, *Inorganic chemistry*, 48 (2009) 3057-3064 <https://doi.org/3010.1021/ic8023265>.
- [99]. C.H. Hendon, D. Tiana, M. Fontecave, C.m. Sanchez, L. D'arras, C. Sassoeye, L. Rozes, C. Mellot-Draznieks, A. Walsh, Engineering the optical response of the titanium-MIL-125 metal-organic framework through ligand functionalization, *Journal of the American Chemical Society*, 135 (2013) 10942-10945 <https://doi.org/10910.11021/ja405350u>.
- [100]. S. Surblé, C. Serre, C. Mellot-Draznieks, F. Millange, G. Férey, A new isoreticular class of metal-organic-frameworks with the MIL-88 topology, *Chemical communications*, (2006) 284-286 <https://doi.org/210.1039/B512169H>.
- [101]. E. Ghorbani-Kalhor, A metal-organic framework nanocomposite made from

organic frameworks-5, International journal of hydrogen energy, 36 (2011) 8381-8387 <https://doi.org/8310.1016/j.ijhydene.2011.8303.8038>.

- [113]. H.P. Toledo-Jaldin, A.B. Flores, C.L. Pinzón-Vanegas, D.M. Ávila-Marquez, I.A.R. Domínguez, H. Mahdavi, A. Dorazco-González, Novel Hybrid Composites Based on HKUST-1 and a Matrix of Magnetite Nanoparticles with Sustainable Materials for Efficient CO₂ Adsorption, *Arabian Journal for Science and Engineering*, (2024) 1-13 <https://doi.org/10.1007/s13369-13024-09305-x>.
- [114]. M. Usman, M. Suliman, Silver-Doped zeolitic imidazolate framework (Ag@ ZIF-8): an efficient electrocatalyst for CO₂ conversion to syngas, *Catalysts*, 13 (2023) 867 <https://doi.org/810.3390/catal13050867>.
- [115]. S. Yu, Y. Zhang, C. Zhang, Y. Zi, Y. Feng, J. Hu, Stability regulation of metal-organic framework materials for electrocatalysis, *Journal of Materials Chemistry A*, 13 (2025) 4814-4837 <https://doi.org/4810.1039/D4814TA08090D>.
- [116]. X. Chen, D. Menon, X. Wang, M. He, M.R.A. Kiapi, M. Asgari, Y. Lyu, X. Tang, L.L. Keenan, W. Shepard, Flexibility-frustrated porosity for enhanced selective CO₂ adsorption in an ultramicroporous metal-organic framework, *Chem*, (2025) (In Press) <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2024.1011.1020>.
- [117]. Z. Han, Y. Yang, J. Rushlow, J. Huo, Z. Liu, Y.-C. Hsu, R. Yin, M. Wang, R. Liang, K.-Y. Wang, Development of the design and synthesis of metal-organic frameworks (MOFs)-from large scale attempts, functional oriented modifications, to artificial intelligence (AI) predictions, *Science*, 677 (2025) 758-770. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.08.018>
- [107]. T.R. Menezes, K.M.C. Santos, H. Mao, K. Santos, J.F. De Conto, J.A. Reimer, S.M.E. Dariva, C.C. Santana, Efficient separation of carbon dioxide and methane in high-pressure and wet gas mixtures using Zr-MOF-808, *Separation and Purification Technology*, 354 (2025) 129033. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.129033>.
- [108]. X. Zhang, Q. r. Zheng, H.-z. He, Multicomponent adsorptive separation of CO₂, CH₄, N₂, and H₂ over M-MOF-74 and AX-21@ M-MOF-74 composite adsorbents, *Microporous and Mesoporous Materials*, 336 (2022) 111899. <https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111899>.
- [109]. Y. Nikparast, A. Moghadassi, F. Parviziyan, A. Mohammadi, Effect of modification of ZIF-8 nanoparticles by triethylenetetramine on hydrogen sulfide uptake, *Journal of the Indian Chemical Society*, 102(2025)101510. <https://doi.org/10.1016/j.jics.2024.101510>.
- [110]. M. Liu, T. Liu, J. Xu, L. Shao, X. Shi, Z. Sun, Metal-organic frameworks based solid-state electrolytes for lithium metal batteries: Modifications and future prospects, *Next Energy*, 6 (2025) 100191 <https://doi.org/100110.101016/j.nxener.102024.100191>.
- [111]. A. Lyubchik, I. A.C. Esteves, F.J.A.L. Cruz, J.P.B. Mota, Experimental and theoretical studies of supercritical methane adsorption in the MIL-53 (Al) metal organic framework, *The Journal of Physical Chemistry C*, 115 (2011) 20628-20638 <https://doi.org/20610.21021/jp207326d>.
- [112]. S.-Y. Lee, S.-J. Park, Effect of platinum doping of activated carbon on hydrogen storage behaviors of metal-



Chemical Society Reviews, 54 (2025)
367-395 [https://doi.org/310.1039/
D1034CS00432A](https://doi.org/310.1039/D1034CS00432A).

- [118]. M.W.N. Leoi, X.T. Zheng, Y. Yu, J. Gao, D.H.S. Ong, C.Z.H. Koh, P. Chen, L. Yang, Redefining Metal Organic Frameworks in Biosensors: Where Are We Now?, ACS Applied Materials & Interfaces, (2025) (In Press) [https://doi.org/10.1021/
acsami.1024c19307](https://doi.org/10.1021/acsami.1024c19307).
- [119]. A.C. Ishola, I. Albayati, B. Sohani, F. Iqbal, A.M. Aliyu, Assessment of materials for energy-efficient low-pressure hydrogen storage, in: Hydrogen Energy, CRC Press, 2025, pp. 222-251 [https://
doi.org/210.1201/9781003537816-
9781003537813](https://doi.org/210.1201/9781003537816-9781003537813).
- [120]. B.Y. Guan, L. Yu, X. Wang, S. Song, X.W. Lou, Formation of Onion-Like NiCO₂ S₄ Particles via Sequential Ion-Exchange for Hybrid Supercapacitors, Advanced Materials, 29 (2017) 1605051 [https://doi.
org/1605010.1601002/adma.201605051](https://doi.org/1605010.1601002/adma.201605051).
- [121]. L. Yu, J. . Yang, X.W. Lou, Formation of CoS₂ nanobubble hollow prisms for highly reversible lithium storage, Angewandte Chemie International Edition, 55 (2016) 13620-13624 [https://doi.org/13610.11002/
anie.201606776](https://doi.org/13610.11002/anie.201606776)



A Review of Metal-Organic Framework Nanocomposites and their Application in Gas Storage

Mohammad Reza Abdi¹, Nahid Sarlak^{2*}, Mohammad Hossein Mehrarad³, Mehrnaz Shahraeini⁴

1. Ph.D. student, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2. Associate professor, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3. Deputy of Commercialization, Research and Technology Management, National Iranian Gas Company, Tehran, Iran
4. Senior Expert in Energy and Carbon Project Control, Energy and Carbon Management, National Iranian Gas Company, Tehran, Iran

ARTICLE INFO

REVIEW ARTICLE

Article History:

Received: 02 February 2025

Revised: 26 April 2025

Accepted: 07 May 2025

Keywords:

Metal-organic framework nanocomposites
Gas storage
Gas absorption and separation
Methane
Hydrogen
Carbon dioxide

ABSTRACT

This article comprehensively reviews metal-organic framework (MOF) nanocomposites and their role in gas storage, which are considered to be one of the newest and most efficient materials for storing industrial and energy gases. Due to their high specific surface area, tunable porous structure, and good thermal and chemical stability, these materials are combined with nanoparticles to improve the adsorption capacity and selectivity of gases such as hydrogen, methane, and carbon dioxide. This study reviews the structure, synthesis methods (e.g., hydrothermal, sonochemical, etc.), storage mechanisms (physical and chemical adsorption), and applications in storing of hydrogen, methane, carbon dioxide, noble and toxic gases. MOFs are produced using various methods such as hydrothermal, sonochemical, and microwave, each of which has its characteristics. A table of storage capacities is provided for gases. In addition, the incorporation of MOFs with various nanoparticles increases their capacity and performance, and improves their stability and selectivity. The classification of MOFs (IRMOF, ZIF, MIL) and the role of nanoparticles (palladium, carbon nanotubes) are also reviewed. Despite the high potential, challenges such as production costs, stability, scalability, and environmental constraints remain. Suggestions for new research include green synthesis methods interdisciplinary collaborations and technological advances, promising a bright future for sustainable energy technologies and environmental protection.

DOR: [20.1001.1.25021087.1404.02.17](https://doi.org/10.1001.1.25021087.1404.02.17)

How to cite this article

M.R. Abdi, N. Sarlak, M.H. Mehrarad, M. Shahraeini, A review of Metal-Organic Framework Nanocomposites and their Application in Gas Storage. *Iranian Journal of Gas Engineering*. 2025; 12(1): 30-53. (https://www.ijge.irangi.org/article_725704.html)

* Corresponding Author.

E-mail address: sarlak.n@lu.ac.ir, (N. Sarlak).

Available online 22 Jun 2025

25885-5251/© 2014 The Authors. Published by Iranian Gas Institute.

This is an open access article under the CC BY license. (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

